



## 2K Crystal Clear - Dvokomponentni prozorni lak v razpršilu

Kristalno čist, izjemno trpežen lak v razpršilu, odporen na krušenje in UV žarke.



### Lastnosti in prednosti

- Dvokomponentna tehnologija, pripravljen za uporabo - aktivacija ni potrebna
- Uporabimo ga lahko kadarkoli - brez odpadkov
- Izjemno vzdržljiv - odporen na kemikalije, UV žarke in praske
- Široko področje uporabe - OEM zaključek, stare barve, surov aluminij, surovo in pocinkano jeklo, les
- Visoka in trda debelina suhega filma - enostavno za poliranje
- Oblikuje globoko in sijočo površino - brez kapljanja

Oznaka	Naziv	Količina	Pakiranje
2PUC - 86892	2K Crystal Clear	400 ml	Razpršilo
86988	Razpršilni nastavki za 2K Crystal Clear	12 kos	Vrečka

### Uporaba

KENT 2K Crystal Clear je dvokomponentna poliuretanska mešanica, ki tvori film, odporen na praske in UV žarke. Odporen je na kemikalije in se ga lahko uporablja na različnih površinah, kot so vodne in akrilne barve, surov aluminij, surovo in pocinkano jeklo ter les. Zaradi debeline filma, vzdržljivosti in sijočega izgleda je 2K Crystal Clear izbira, ko gre za lakiranje majhnih delov ali popravilo manjših površin. Zaradi svoje posebne formule 2K Crystal Clear lak v razpršilu zagotavlja takojšen visok sijaj, ki se lahko enači z originalnim zaključkom.

### Navodila za uporabo:

1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite - vsaj 3 minute.
2. Preizkusite lak na manjšem skritem delu.
3. Nanesite lak v 2 - 3 nanosih z oddaljenosti 15 - 25 cm od površine, v časovnem zamiku 5 min med posameznim nanosom.
4. Počakajte 30 min, da se lak prezrači.
5. Čas sušenja: 30 min pri 60°C, 12 ur pri 20°C ali določen IR program sušenja
6. Da preprečite zamašitev nastavka na pločevinki, pločevinko obrnite na glavo in pršite 5 sekund, da očistite nastavek.



## Tehnične informacije

### Splošne informacije:

<b>Oblika:</b>	Razpršilo
<b>Osnovni material:</b>	Posebno dvokomponentno poliuretansko topilo
<b>Vonj:</b>	Topilo
<b>Rok uporabe:</b>	36 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	3208 90 91
<b>VOC:</b>	625 g/l
<b>Pakiranje:</b>	12 kos/škatla

<b>Razdalja nanosa:</b>	15 - 25 cm
<b>Čas sušenja:</b>	30 min pri 60°C, 12 ur pri 20°C,
<b>Debelina suhega filma:</b>	30 - 40µm
<b>Pokrivnost:</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Število nanosov:</b>	2 - 3
<b>Čas sušenja med nanosi:</b>	5 min
<b>Temperatura nanosa (min):</b>	18°C
<b>Temperatura nanosa (max):</b>	25°C
<b>Temperaturna obstojnost (max):</b>	150°C

Podatki veljajo pri pri temperaturi 20°C (68°F), relativni zračni vlagi 35% - 75%. Ni za uporabo na stiropornih alkidnih barvah. Končna trdota in kemična odpornost: 8 - 10 dni.



**Varnostni list na voljo na [www.at-team.si](http://www.at-team.si)**

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33, 041 402 169**

**[www.at-team.si](http://www.at-team.si) e-mail: [info@at-team.si](mailto:info@at-team.si)**