

Tehnični list

Koda: 87872 – črna / 87873 – siva / 87874 – bela

Lastnosti:

Topcoat je zaščita za karoserije pred kamenjem na osnovi alkida, ki se hitro suši in omogoča hitro barvanje. Topcoat deluje kot zaščita po popravilu karoserije in daje odlično teksturo, kar omogoča lažje usklajevanje z zaključki OEM na pragovih, ploščah pod vrati, sprednjih in zadnjih ploščah.

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

- Zelo dobra pokritost premaza
- Formula, ki prekrije znake varjenja in tesnila
- Lahko se nanese preko tesnilnih mas
- Združljiva z osnovnimi premazi na bazi topil in vode
- Hitro barvanje
- Lahko se posuši z infrardečo svetlobo
- Primerna za peskanje
- Visoka odpornost proti obrabi
- Ščiti pred kamnitimi okruški, soljo, vlago in rjo
- Pomaga pri izolaciji zvoka in vibracij
- Črna formulacija se s staranjem ne obarva in ne posivi

Območje uporabe:

Topcoat se običajno uporablja za zaščito vseh spodnjih površin in za poustvaritev zaključka OEM na večini vozil, kot so spodnji robovi vrat, pragovi ter sprednje in zadnje spodnje plošče.

Navodila za uporabo:

Topcoat je pripravljen za uporabo in se lahko uporablja na ustrezno pripravljenih golih kovinah in originalnih površinah za barvanje.

1. Prepričajte se, da je površina brez rje, popolnoma čista, brez maščob in suha.
2. Preostala rja se lahko z odstranjevalcem rje in umazanije pretvori v fosfatiranje.
3. Zdrgnite golo kovino z brusnim papirjem P180.
4. Stare površine laka se zdrgnejo z brusnim papirjem P400.
5. Za premaz aluminija najprej uporabite epoksi temeljni premaz Akemi™ 1K Epoxy Primer.
6. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.
7. Nanesite s čisto pištolo Syphon gun, pri čemer nastavite zračni tlak med 1,0 do največ 2,5 bara.
8. Različne zaključke OEM ustvarimo z različnimi nastavitvami zračnega tlaka in z vklopom oz. izklopom šob ali nastavitvijo pršilne razdalje.
9. Počakajte 10-15 minut med nanosi, da se topilo posuši med nanašanjem debelega premaza.
10. Površino je nato mogoče prebarvati (približno 15 minut)

Posebne opombe:

Orodja ali razpršene predmete lahko očistite s čistilom Akemi™ Acryclean.

Tehnični podatki:**Osnova:** Alkidna smola**Barve:** Črna, siva, bela**Gostota:** 1,2 g/cm³**Viskoznost:** 0,45 Pa-s**Trdna vsebnost:** 65 %**Največja debelina premaza na sloj:** Približno 100 - 150 μ**Čas sušenja:** Pribl. 60 min (pri 20°C)

Pribl. 30 min (pri 60°C)

Čas sušenja je odvisen od debeline sloja, temperature in vlage

Shranjevanje:

V primernih pogojih ga je mogoče hraniti 12 mesecev (v dobro zaprti originalni posodi na hladnem in suhem)

Zdravje in varnost:

Pred uporabo tega izdelka preberite varnostni list.

Prodajne informacije:

Embalaža: 1 L pločevinka

Številke delov:

črna 87872

siva 87873

bela 87874

HOS EU: 521,4g/L

VOC Švica: 43,45 %

Koda carinske tarife: 3208 09 15

Pomembna opomba:

Zgornje informacije temeljijo na najnovejši stopnji razvojne in aplikativne tehnologije. Zaradi številnih različnih dejavnikov je treba te informacije - kot tudi druge ustne ali pisne tehnične nasvete - obravnavati kot nezavezujoče namige. Uporabnik je zavezan, da v vsakem posameznem primeru izvede preizkuse učinkovitosti, vključno z, vendar ne omejeno na sledi izdelka, na neopaznem območju ali pri izdelavi vzorčnega kosa.