

Tehnični list

Stran 1 of 1

Lastnosti:	AKEMI® Nitro-Thinner je mešanica organskih topil, ki pretežno vsebuje estre.	
	Izdelek ima naslednje lastnosti:	
	- Brezbarvno razredčilo z visoko topilno močjo. - Hitro izhlapevanje brez ostankov. - Ne vsebuje metanola, aromatskih in parafinskih topil ter regeneriranih topil. - Zagotavlja nemoten pretok in izboljšuje sijaj barve.	
Področje uporabe:	AKEMI® Nitro-Thinner se uporablja predvsem za redčenje nitroceluloznih lakov, lakov na osnovi klorirane gume, dvokomponentnih lakov na osnovi Epikote, na zraku sušočih in lakov za peči, na osnovi sintetičnih smol ter Zapon lakov. Primeren je za nanašanje z brizgalno pištolo, potapljanjem ter valjanjem, tako v industriji kot v obrti. Poleg tega izdelek omogoča lepljenje akrilnega stekla in polistirena ter odstranjevanje madežev barve in maščob, oziroma čiščenje lakirne in slikopleskarske opreme. Uporablja se lahko tudi kot osnovno čistilo pred barvanjem. Odstraniti je mogoče ostanke lepil AKEPOX® in AKEMI® Marble Filler, ki še niso strjeni, ter na manjših površinah tudi zaščitne sloje izdelkov AKEMI® Stone Sealer in Stone Polish na osnovi voska.	
Posebne opombe:	- Za profesionalno uporabo. - Pred redčenjem lakov preverite združljivost. - Izdelek ni primeren za redčenje DD- in PU-lakov. - Pri čiščenju bodite pozorni na površine, občutljive na topila. - Embalažo je potrebno popolnoma izprazniti, preden jo zavržemo. - Recikliranje v skladu z navodili odločbe EU 97/129/ES o Direktivi o embalaži 94/62/SC.	
Tehnične informacije:	Gostota:	približno 0.89 g/cm ³
	Območje vrelišča:	56 – 77 °C
	Stopnja izhlapevanja (eter = 1):	2.4
Shranjevanje:	Če se hrani v suhem in hladnem prostoru (5 – 25 °C / 41 – 77 °F) v zaprti originalni embalaži, je uporabno najmanj 36 mesecev od datuma proizvodnje.	
Zdravje in varnost:	Pred uporabo ali ravnanjem s tem izdelkom preberite varnostni list.	
Pomembno obvestilo:	Zgornje informacije temeljijo na najnovejši stopnji razvoja in tehnologije uporabe. Zaradi številnih različnih dejavnikov, ki lahko vplivajo je potrebno te informacije – kot tudi druga ustna ali pisna tehnična navodila – obravnavati kot nezavezujoče napotke. Uporabnik je v vsakem posameznem primeru dolžan opraviti preskuse zmogljivosti, vključno z, vendar ne omejeno na, preskuse izdelka na neopaznem mestu ali izdelavo vzorčnega kosa.	