

DISPERTEC C-10

Akrilno tesnilo –
za fuge in
razpoke

	
Koda:	FT-380001-E
ŠT. IZVODA:	02
ŠT. REVIZIJE:	02
DATUM:	12/12

Opis:

Plastično-elastično enokomponentno tesnilo na osnovi akrilnih disperzij. Namenjeno za stike med materiali, kjer ne prihaja do večjih raztezanj ali premikov. Po nanosu ga je mogoče prebarvati. Odporno je na sončno svetlobo, UV-žarke, dež, sneg itd. Primerno za zunanje in notranje površine. Vsebuje fungicid, ki preprečuje nastanek plesni in bakterij.

Tehnični podatki:

Sestava:	Akrilni polimeri
Pakiranje:	Škatla z 24 kartušami 300ml
Izgled:	Tiksotropna pasta
Barva:	Bela / Siva

Lastnosti:	Vrednost:	Enota:	Standard:
SVEŽE NANEŠEN PROIZVOD			
Čas formiranja skorje: (23°C in 50% relativna vlažnost)	< 60	min.	M.I.
Čas sušenja: (23°C in 50% relativna vlažnost)	3 – 5	dni	M.I.
Gostota:	1.60 ± 0.05	g/cm ³	UNE-EN 542
Temperatura odpornosti:	Od +5 do +35	°C	---
POSUŠEN PROIZVOD			
Kapaciteta gibanja: (23°C)	±10	%	UNE-EN ISO 9046
Temperaturna odpornost:	Od -15 do +70	°C	---

Vir: Laboratorijski test

Uporaba:

Posebej primerno za:

- Tesnjenje fug in razpok na mestih brez večjih raztezanj ali premikov.
- Tesnjenje prezračevalnih in klimatskih kanalov.
- Tesnjenje pri mizarskih delih.
- Tesnjenje okoli oken in vratnih okvirjev.
- Zapolnjevanje razpok in fug v zidnih in stropnih površinah.

Izdelek zagotavlja odličen oprijem na številne materiale, kot so: steklo, pocinkano in nerjaveče jeklo, medenina, baker, keramika, poliester, steklena vlakna, polikarbonat, ABS, polistiren, togi PVC, opeka, beton, malta, apnenec, granit, eloksan in polirani aluminij, les itd.

Priporoča se, da uporabnik izvede preizkus oprijema na vsakem materialu posebej.

Navodila za uporabo:

Za optimalen oprijem morajo biti podlage čiste in brez prahu, maščob, olj, umazanije, oksidov ipd. V določenih primerih je poleg mehanskega čiščenja priporočljivo tudi čiščenje z organskimi topili (alkohol, aceton ali MEK). Uporaba mila, detergentov ali vode ni dovoljena.

Na kartušo namestite nastavek in ga odrežite na želeno širino, izdelek iztisnite s pištolo za nanašanje, tako da popolnoma prekrijete celotno fugo. Razmažite z lopatico. Pregloboke fuge je treba predhodno zapolniti z ustreznim polnilnim materialom, da se prepreči sprijemanje tesnilne mase na dno fuge.

Vse popravke ali oblikovanje fuge je treba opraviti preden se na površini začne tvoriti skorja.

Varnost in zdravje:

Za dodatne informacije zahtevajte varnostni list.

Shranjevanje:

Hranite na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu pri temperaturi med +5 in +25 °C, stran od virov toplote in vlage. Rok uporabe po odprtju: 24 mesecev v originalni, neodprti embalaži.

Čiščenje:

Posušen izdelek: Mehansko odstranjevanje.

Sveže nanešen izdelek: Z organskimi topili.

Opomba:

Tehnične informacije, ki jih podjetje QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L. in AT team d.o.o. zagotavlja ustno ali pisno, temeljijo na našem trenutnem znanju in so podane v dobri veri, vendar brez garancije, kar velja tudi, kadar gre za lastniške pravice tretjih oseb. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so naši izdelki primerni za postopek in namembnost uporabe. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na vrednost blaga, ki ga dobavimo.

Nudimo izdelke stalne kakovosti, skladno z našimi splošnimi pogoji prodaje in distribucije.