



DISPERTEC C-25

Anorganski ognjevzdržni kit



KODA:	FT-570005-E
ŠT. IZVODA:	02
ŠT. REVIZIJE:	02
DATUM:	09/2021

Opis:

Dispertec C-25 je ognjevzdržni kit z visoko toplotno odpornostjo, zasnovan za tesnjenje in popravila fug ter razpok na območjih, izpostavljenih ekstremnim temperaturam.

Masa je pripravljena za uporabo in se strdi ob stiku z zrakom. Odporna je na temperature do 1500 °C. Namenjena je uporabi na ognjevzdržnih opekah, dimniških opekah, rešetkah, dimniških ceveh, kotlih ter drugih elementih, izpostavljenih visoki toploti.

Odlikuje jo odličen oprijem na materiale, kot so ognjevzdržne opeke, kamen, keramika, zidni bloki in druge zidne površine. Ne vsebuje azbesta, zato je varna za uporabo v gospodinskem in industrijskem okolju. Je negorljiva in ne spremeni barve po izpostavitvi ognju – ohrani svojo prvotno barvo.

Uporablja se za tesnjenje fug v kaminu na drva ali pelete, pečeh, plinskih štedilnikih, kotlih in sistemih centralnega ogrevanja, pa tudi za sanacijo manjših razpok v ognjevzdržnih opekah in dimnikih. Primerna je tudi za tesnjenje keramičnih dimniških oblog v komercialnih ali industrijskih dimnikih, kjer so prisotne izjemno visoke temperature. Pogosto se uporablja tudi za zatesnitev puščanja dima in plinov v različnih napravah, kot so peči, kamini in grelni sistemi.

Navodila za uporabo:

Za zagotovitev optimalnega oprijema morajo biti površine čiste, suhe in brez prahu, maščob, olj, vode, umazanije, rje ali drugih nečistoč. V določenih primerih je poleg mehanske obdelave priporočeno tudi čiščenje z organskimi topili (alkohol, aceton ali MEK), dokler niso vse nečistoče popolnoma odstranjene.

Uporaba mila, detergentov ali vode ni dovoljena. Pri določenih podlagah je lahko potreben nanos primerja.

Kartuši namestite nastavek in ga odrežite na željeno širino spoja. Z aplikacijsko pištolo maso enakomerno nanesite v notranjost spoja, tako da popolnoma zapolni spoj in se dobro oprime obeh robov.

Pri vertikalnih fugah nanašajte od spodaj navzgor, da preprečite nastanek praznin. Površino poravnajte z lopatico.

Globoke fuge je treba predhodno zapolniti z ustreznim zapolnitvenim materialom (npr. PE vrstico), da se prepreči oprijem tesnilne mase na dno fuge.

Vsako popravilo je treba opraviti pred začetkom sušenja silikonske mase.

Tehnični podatki:

Sestava:	Spremenjena anorganska veziva, termosetni material		
Pakiranje:	Škatla z 24 kartušami 300ml		
Izgled:	Pasta z visoko viskoznostjo.		
Barva:	Črna		
Lastnosti:	Vrednost:	Enota:	Standard:
Temperatura odpornosti:	Do 1500 °C	°C	MY
pH (pri 23 °C):	10 – 12		MY
Gostota (pri 23 °C):	1.60 ± 0.02	g/cm ³	UNE-EN 542
Minimalna temperatura nanosa:	5 – 7	°C	MY

Vir: Laboratorijski test

Varnost in higiena:

Za dodatne informacije glejte varnostni list izdelka.

Shranjevanje:

Lahko ga hranite vsaj 1 leto od datuma izdelave, če je shranjen v hladnem in suhem prostoru.

Čiščenje:

Sveže nanešen izdelek: Z vodo.

Posušen izdelek: Z vročo vodo ali mehanskimi sredstvi.

Opomba:

Tehnične informacije, ki jih podjetje QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L. in AT team d.o.o. zagotavlja ustno ali pisno, temeljijo na našem trenutnem znanju in so podane v dobri veri, vendar brez garancije, kar velja tudi, kadar gre za lastniške pravice tretjih oseb. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so naši izdelki primerni za postopek in namembnost uporabe. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na vrednost blaga, ki ga dobavimo. Nudimo izdelke stalne kakovosti, skladno z našimi splošnimi pogoji prodaje in distribucije.