

EMAX MS-PANEL

Lepilo za panele

KODA:	FT-390046-E
ŠT. IZVODA:	01
ŠT. REVIZIJE:	01
DATUM:	10/22

Opis:

EMAX MS-PANEL je lepilna masa nove generacije, izdelana na osnovi visoko zmogljivih MS-polimerov, modificiranih z visokokakovostnimi silani. Gre za enokomponenten izdelek z visokim modulom elastičnosti, ki se utrjuje z vlago. Namenjena je za elastično lepljenje fasadnih panelov, kjer so potrebne visoka nosilnost, prožnost in trajna oprijemljivost.

Tehnični podatki:

Sestava:	MS polimeri
Pakiranje:	Škatla z 12 kartušami 290 ml Škatla z 12 aluminijastimi vrečkami 600 ml
Izgled:	Tiksotropna pasta
Barva:	Bela

Lastnosti:	Vrednost:	Enota:	Standard:
SVEŽE NANEŠEN PROIZVOD			
Specifična gostota:	1.50-1.52	g/cm ³	UNE-EN 542
Čas formiranja skorje: (20°C in 65% relativna vlažnost)	20 -30	min.	M.I.
Čas sušenja: (20°C in 65% relativna vlažnost)	3.5 – 4.5	mm/24h	M.I.
Temperatura nanosa:	Od +5 do +50	°C	---
POSUŠEN PROIZVOD			
Trdota:	55 ± 3	Sha	ISO 868
Natezna trdnost:	3.8 – 4.0	Mpa.	ISO 37
Modul elastičnosti pri 100% raztezanju:	1.8 – 2.0	Mpa.	ISO 37
Raztezek pri pretrgu:	300 ± 30	%	ISO 37
Temperaturna odpornost:	-40 to +90	°C	---

Vir: Laboratorijski test

Lastnosti:

- Enostaven za nanašanje pri temperaturah med +5 °C in +50 °C.
- Hitro strjevanje.
- Na večini podlag, namenjenih za notranje ali zunanje fasadne obloge, izdelek omogoča odličen oprijem brez predhodne uporabe primerja.

- Odlična oprijemljivost na aluminijaste kompozitne panele, keramične panele, aluminij, jeklo, malto, cement itd.
- Izdelek je blagega vonja.
- Po utrjevanju ostane elastična.
- Odlična oprijemljivost in kemična odpornost.
- Dober oprijem na vlažnih podlagah.
- Po sušenju je mogoče izdelek prebarvati.
- Izdelek ne vsebuje izocianatov, silikonov ali topil.
- Odlična odpornost na vremenske vplive.
- Odlična odpornost na ultravijolično (UV) sevanje.
- Sistem sestavljata EMAX MS-PANEL in TAPE EMAX PANEL.

Uporaba:

Posebej primeren za elastično lepljenje fasadnih panelov, notranjih oblog, stenskih dekoracij itd. Primeren je za vse vrste materialov, kot so: beton, opeka, marmor, ploščice, keramika, vlaknocement, pocinkana pločevina, jeklo, železo, aluminij, les itd. Uporaba primerja za izboljšanje oprijema ni potrebna, razen pri poroznih materialih, kot so les, vlaknocement ipd., ali pri določenih posebnih premazih, kjer je uporaba primerja priporočljiva.

Certifikati:

- **Certifikat A+**, izdelek z zelo nizkimi emisijami hlapnih organskih spojin v skladu s standardom ISO 16000.

Navodila za uporabo:

Elastično lepljenje panelov je treba izvesti na lesene ali kovinske letve, ki morajo biti predhodno mehansko pritrjene na podlago. Vedno izvedite predhodni preizkus oprijema med letvami in paneli ali se posvetujte z našim tehničnim oddelkom.

Priprava letev:

- Lesene letve:** Rahlo pobrusite in nato temeljito odstranite prah. Ko so letve čiste, nanesite plast Primerja 200, da dosežete bolj kompaktno lepilno površino. Po nanosu počakajte približno 15 minut, preden nadaljujete.
- Kovinske letve:** Temeljito čiščenje z acetonom, MEK ali alkoholom, z uporabo papirja iz celuloze za enkratno uporabo. Po čiščenju počakajte približno 15 minut (pri tej vrsti materiala uporaba primerja običajno ni potrebna). Če je uporaba primerja 300 potrebna, ga po nanosu pustite sušiti približno 30 minut.
- Porozni paneli (vlaknocement, les):** Rahlo pobrusite in nato odstranite prah. Ko je površina čista, nanesite plast primerja 200, da zagotovite bolj kompaktno lepilno površino. Počakajte približno 15 minut, ne da bi karkoli nanašali na površino.

EMAX MS-PANEL

Lepilo za panele

KODA:	FT-390046-E
ŠT. IZVODA:	01
ŠT. REVIZIJE:	01
DATUM:	10/22

- D) Ostali paneli: Očistite površino, ki jo želite lepiti, z acetonom, MEK ali alkoholom, pri čemer uporabite papir iz celuloze za enkratno uporabo. Po čiščenju počakajte približno 15 minut.

Opomba:

Tehnične informacije, ki jih podjetje QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L. in AT team d.o.o. zagotavlja ustno ali pisno, temeljijo na našem trenutnem znanju in so podane v dobri veri, vendar brez garancije, kar velja tudi, kadar gre za lastniške pravice tretjih oseb. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so naši izdelki primerni za postopek in namembnost uporabe. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na vrednost blaga, ki ga dobavimo. Nudimo izdelke stalne kakovosti, skladno z našimi splošnimi pogoji prodaje in distribucije.

Namestitev EMAX PANEL TAPE:

Dvostranski trak EMAX PANEL TAPE je treba namestiti na čiste ali s prajmerjem obdelane letve, odvisno od primera, po preteku predpisanega časa čakanja. Na vmesne nosilne letve namestite en trak na sredino letve. Na končne nosilne letve panela namestite dva vzporedna trakova na sredino letve, približno 6–8 mm narazen. Trak trdno pritisnite po celotni površini, da se dobro oprime letve. Zaščitnega papirja na zgornji strani traku ne odstranjujte, dokler ne namestite panela, da preprečite nabiranje prahu.

Nanos EMAX MS-PANEL:

Na stranice letve s pomočjo vnaprej izrezane konice velikosti približno 8 x 10 mm pravokotno na oporo pritrdite trikotno vrvico, dvostranski trak pa pustite na sredini.

Namestitev panela:

Odstranite zaščitni papir z dvostranskega traku in namestite panel v desetih minutah po nanosu lepila EMAX MS-PANEL. Panel postavite na podlago brez stika z lepilom. Ko je pravilno pozicioniran, močno pritisnite nanj s pomočjo priseskov.

Poraba:

Poraba lepila EMAX MS-PANEL znaša približno 100 ml/m².

Varnost in zdravje:

Izogibajte se stiku z očmi in sluznico.
Za več informacij zahtevajte varnostni list.

Shranjevanje:

Hraniti na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu pri temperaturi med +5 °C in +25 °C, stran od virov toplote in vlage.
Rok uporabe: 12 mesecev v originalno zaprti embalaži.

Čiščenje:

Posušen izdelek: Mehansko odstranjevanje.
Sveže nanešen izdelek: Z organskimi topili.