



Epoxy Primer - Epoksi prajmer

Univerzalni temeljni premaz z odličnim oprijemom na različne površine. Preprečuje nastanek korozije na aluminiju, eloksiranem aluminiju, jekleni pločevini in pocinkanem jeklu.



Koda: 86375 - Epoxy Primer v razpršilu 500 ml

Lastnosti

- Odličen oprijem in zaščita
- Hiter čas sušenja
- Enostaven nanos
- Združljiv z vodilnimi barvnimi sistemi
- Možno nanašanje mokro na mokro
- Rok uporabe 10 let (pri 10°C - 25°C, največ 60% vlažnosti)

Prednosti

- Izdelek bo deloval in bo preprečil korozijo na površini
- Možnost prebarvanja po 12 - 15 minutah (pri 20°C)
- Gladka končna obdelava
- Brez reklamacij
- Prihranek časa
- Dolga življenjska doba skladiščenja

Uporaba

Epoxy Primer je enokomponenten temeljni premaz, ki zagotavlja odličen oprijem na površino in jo ščiti pred korozijo. Zaradi hitrega sušenja je idealen za manjša popravila in obnovo delov. Lahko se ga vari in nanj nanese kit. Ta temeljni premaz se hitro suši in se lahko nanaša mokro na mokro. Zagotavlja dobro izolacijo pred vlago in je združljiv z izdelki na osnovi vode in topil.

Nanaša se na aluminij, eloksiran aluminij, jekleno pločevino, pocinkano jeklo, kovino, steklena vlakna in plastične površine (priporočamo temeljni premaz za plastiko!).

Navodila za uporabo

1. Odstranite rjo, umazanijo, maščobo, prah in druge nečistoče.
2. Površina mora biti čista in suha.
3. Pločevinko močno pretresite, dokler kroglica za mešanje ne popusti. Nato tresite še dve minuti.
4. Pločevinko držite približno 20 - 25 cm od površine in napršite prajmer v več tankih slojih.
5. Po pršenju pločevinko obrnite na glavo in popršite, da očistite ventil.
6. Prebarvanje po 12 - 15 minutah pri 20°C; 8 - 10 minutah z uporabo IR.



Tehnične informacije

Osnova: Epoksi smola

Oblika: Tekoča (1 - 2 plasti = 20-30 μ)

Barva: Siva

Tarifna številka: 3208 90 19

Rok uporabe: 10 let (pri 10-25°C, največ 60% vlažnosti)

VOC: 723 g/L

Temperaturna obstojnost: do 90°C



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si