



Etch Primer - Etch prajmer

ETCH prajmer je enokomponentni prajmer, za uporabo na surovih kovinskih površinah za izboljšanje oprijema barve ter za zaščito proti koroziji.



Lastnosti in prednosti

- Enokomponenten izdelek - mešanje ni potrebno
- Odličen oprijem na številne kovinske površine - vsestransko uporaben
- Združljiv z večino vodilnih barvnih sistemov

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
83270	Etch Primer	ETCH	450 ml razpršilo

Uporaba

KENT Etch Primer vsebuje veliko cinkovega fosfata, ki nudi odlično odpornost proti koroziji. Uporablja se za zaščito surovih kovinskih površin, pospešuje oprijem barve in preprečuje rjavenje jekla.

KENT Etch Primer se lahko nanaša na surovo jeklo, aluminij, galvanizirani in pocinkano jeklo, popolnoma posušeno barvo, poliestrska polnila in G.R.P.

Navodila za uporabo

1. Površino temeljito očistite in razmastite z ustreznim čistilom, kot je KENT Acrysol.
2. Površino pobrusite z brusnim papirjem granulacije P280 - P320.
3. Ponovno očistite, posušite in razmastite.
4. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite, najmanj 2 minuti.
5. Nanesite 1 - 2 lahka enakomerna sloja.
6. Počakajte 10 - 20 minut med posameznim nanosom.

Opomba: Čas sušenja je odvisen od debeline filma, vlažnosti in temperature prostora. Priporočeno je prebarvanje v 1 uri.



Tehnične informacije

Osnova: Modificiran epoksi

Oblika: Razpršilo

Barva: Svetlo siva

Rok uporabe: 24 mesecev

Tarifna številka: 3208 9091

VOC: 675 g/l

Življenjska doba: Ni podatka

Mešalno razmerje: Ni podatka

Redčenje: Ni podatka

Razdalja nanosa: ~25 cm

Čas sušenja 10 - 20 minut (20°C / 50% relativna vlažnost, odvisno od debeline nanosa)

Debelina suhega filma: 15 - 20 mikronov

Pokritost: ~3,5 m² na pločevinko

Število nanosov: 1 - 2 lahka nanosa

Čas sušenja med nanosi: 3 - 5 min

Čas končnega strjevanja: 10 - 20 minut (odvisno od temperature in strukture filma)

Mokro na mokrem: Ne

Preskus s slanim pršenjem: >400 ur (ASTM B117-11)

Temperatura nanosa: +10°C do +30°C

Temperaturna odpornost: do največ +80°C

Specifična teža: ~1,0 g/ml

Vsebnost trdne snovi: 15,78%



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodni, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si