



## Certanium 34C - Spajka 34C

Spajka iz zlitine visoke trdnosti s takojšnjim strjevanjem, posebej zasnovana za nerjaveče jeklo in spajanje vseh kovin, razen lahkih kovin.



### Lastnosti in prednosti

- Ne vsebuje svinca, bakra, antimona, cinka ali kadmija - 5x krat močnejša od običajne spajke: 13 kg/mm<sup>2</sup>
- Visoka električna prevodnost - 25 % višja od spajke iz kositra in svinca
- Pusti gladko in sijočo površino, idealno za nerjaveče jeklo in kromirane plošče
- Nizko tališče: 221°C
- Visoka odpornost proti koroziji
- Sprejemljivo za naključno uporabo v stiku s hrano

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86758	Certanium 34C	34CT	31 g zvitek

### Uporaba

Spajka 34C je idealna za uporabo na nerjavečem jeklu, različnih kovinah in kovinskih prevlekah, kot so krom, nikelj in kadmij. Nanos ne bo počrnel in se ga lahko prekrije.

Primer uporabe: oprema za mlekarne, oprema za proizvodnjo hrane / pijače, sanitarije, hobi popravila, električna popravila, kabli za krmiljenje grelnikov, hidravlične gredi, hlajenje, regulatorji, popravilo / izdelava opreme iz nerjavečega jekla, posode za hrano, pomivalna korita, kuhinjska / bolnišnična oprema in deli, ki so izpostavljeni treslajem.

Kjerkoli je navadna spajka izpostavljena vibracijam, nenadnim udarcem ali drugim obremenitvam, uporabite Certanium 34C, da odpravite morebitne okvare spoja.

### Navodila za uporabo

1. Očistite področje obdelave.
2. Osnovno kovino segrevajte z mehkim plamenom, dokler se spajka ne aktivira. Za najboljše rezultate ne usmerjajte plamena na spajkalno zlitino.
3. Enakomerno segrevanje osnovne kovine zagotavlja popolno lepljenje.
4. Po spajkanju pustite, da se deli popolnoma ohladijo.
5. Pri nerjavečem jeklu in ognjevzdržnih kovinah oba dela pred spajanjem kositrajte.
6. Pri kositranju površin uporabite vlažno krpo, dokler je kovina še vroča.



## Tehnične informacije

**Oblika:** Trdna

**Osnovni material:** Srebro

**Barva:** Srebrno siva

**Tarifna številka:** 7107 00 00

**VOC:** 0 g/l

**Temperatura taljenja:** 221°C

**Natezna trdnost:** Max. 13 kg/mm<sup>2</sup>



**Varnostni list na voljo na [www.at-team.si](http://www.at-team.si)**

### Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33, 041 402 169**

**[www.at-team.si](http://www.at-team.si) e-mail: [info@at-team.si](mailto:info@at-team.si)**