



Proseal 303 - Tesnilna masa za brizganje

Tesnilna masa na osnovi MS polimera, ki ga je mogoče nanesti s čopičem ali ga razpršiti s pomočjo pištole za nanos. Razvita je za tesnjenje karoserije, kot premaz za zmanjšanje hrupa in zaščito pragov, podvozja in prostorov za krmiljenje. Združljiva z vodilnimi avtomobilskimi barvami.



Lastnosti in prednosti

- Brez izocianatov in topil
- Srednja do nizka viskoznost - posnema gladko OEM strukturo na pragovih
- Dobra sposobnost pršenja - enostavno za nanašanje z malo ali brez pretiranega pršenja
- Odlična končna struktura - posnema končno obdelavo OEM
- Relativno hitro sušenje – lahko se jo hitro prebarva in omogoča rokovanje po kratkem času
- Dober oprijem z vodilnimi tehnologijami avtomobilskih barv

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
85119	Proseal 303 Črn	KPS303B	290 ml kartuša
85616	Proseal 303 Siv	KPS303G	290 ml kartuša
85473	Proseal 303 Bež	KPS303	290 ml kartuša
84325	Pištola za nanos	KMG	1 kos
84788	Nastavki za pištolo		10 okroglih in 10 pravokotnih nastavkov
86667	Rebrasti nastavki		12 nastavkov

Uporaba

Tesnilna masa Proseal 303 je bila razvita za izpolnjevanje potreb avtoličarskih delavnic za posnemanje značilnega zaključka tesnil za šive, ki jih uporabljajo proizvajalci originalne opreme pri izdelavi številnih vozil. S pištolo za nanos je mogoče narediti različne šive-teksture, ki se ujemajo z različnimi stili vozil, kot so Volkswagen, Citroen, Renault, itd. Področja uporabe vključujejo pragove, območja prtljažnika in zadnje plošče ter okoli kupol sprednjega vzmetenja. Črna različica je idealna za aplikacije, kjer ni potrebno barvanje, npr. podvozje in prostori za krmiljenje. Proseal 303 deluje tudi kot splošno tesnilo, čeprav ima višjo viskoznost kot Proseal 404.

Opomba: Barvo nanesite v skladu z navodili proizvajalca barv. Priporočljiv je test združljivosti. KENT Epoxy Primer, KENT Graphene Primer ali KENT Ultrafill 3 lahko uporabite kot pregradni sloj pred barvanjem (sledite navodilom v tehničnem listu).

Navodila za uporabo

1. Očistite površino s KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner in pustite, da se posuši.
2. Proseal 303 razpršite s pištolo KENT Multigun na kateri nastavite tlak, da ustreza nanosu (glejte navodila za uporabo pištole).
3. Po potrebi pobarvajte, ko se naredi skorja (po približno 30 minutah v standardnih pogojih).
4. Prebarvajte v 4 urah. V primeru daljše čakalne dobe je potrebno Proseal 303 pred barvanjem rahlo pobrusiti.



Tehnične informacije

Osnova:	Lepilo na osnovi MS polimera
Oblika:	Gladka pasta z nizko viskoznostjo
Barva:	Črna, siva, bež
Rok uporabe:	18 mesecev
Tarifna številka:	3214 10 10
VOC:	32 g/l

Mehanizem strjevanja:	Strjevanje z vlago
Specifična teža:	1,6 g/ml
Čas oblikovanja kože:	Približno 15 minut (20°C / 50% RH)
Odprti čas:	15 minut (20°C / 50% relativne vlažnosti)
Hitrost strjevanja v 24 ur:	3 mm (20°C / 50%RH)
Trdota po Shoru A:	50 (DIN 53505)
Sprememba prostornine:	<3% (DIN 52451)
Temperatura nanosa:	+5° C do +35° C
Temperaturna odpornost:	-40° C do +120° C
Natezna trdnost (100%):	1,4 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Natezna trdnost (pretrg):	1,7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Raztezek ob pretrganju:	50% (DIN 53504 / ISO 37)



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobena dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica
Tel: 01 519 33 33, 041 402 169
www.at-team.si e-mail: info@at-team.si