



Proseal 404 - Tesnilna masa za brizganje

Razpršilna tesnilna masa na osnovi MS polimerov, namenjena za tesnjenje karoserije, kot premaz za zmanjšanje hrupa in originalno zaščito pragov, podvozja in prostorov za krmiljenje. Združljiva z vodilnimi avtomobilskimi barvami.



Lastnosti in prednosti

- Brez izocianatov in topil
- Srednja do nizka viskoznost - posnema gladko OEM strukturo na pragovih
- Dobra sposobnost pršenja - enostaven nanos z malo ali brez pretiranega pršenja
- Odlična končna struktura - posnema končno obdelavo OEM
- Relativno hitro sušenje - se lahko hitro prebarva in omogoča rokovanje po kratkem času
- Dober oprijem z vodilnimi tehnologijami avtomobilskih barv

| Koda | Naziv | Oznaka | Pakiranje |
|-------|---------------------|--------|---|
| 86498 | Proseal 404 Črna | KPS4B | 290 ml kartuša |
| 86499 | Proseal 404 Siva | KPS4G | 290 ml kartuša |
| 84325 | Pištola za nanos | KMG | 1 kos |
| 84788 | Nastavki za pištolo | | 10 okroglih in 10 pravokotnih nastavkov |
| 86667 | Rebrasti nastavki | | 12 nastavkov |

Uporaba

Tesnilna masa Proseal 404 je bila razvita za izpolnjevanje potreb avtoličarskih delavnic za posnemanje značilnega zaključka tesnil za šive, ki jih uporabljajo proizvajalci originalne opreme pri izdelavi številnih vozil. S pištolo za nanos je mogoče narediti različne šive-teksture, ki se ujemajo z različnimi stili vozil Volkswagen, Citroen, Renault, itd. Področja uporabe vključujejo pragove, območja prtljažnika in zadnje plošče ter okoli kupol sprednjega vzmetenja. Črna različica je idealna za aplikacije, kjer ni potrebno barvanje, npr. podvozje in prostori za krmiljenje.. Proseal 404 deluje tudi kot splošno tesnilo, čeprav ima nižjo viskoznost kot Proseal 303, zaradi česar je idealna za področja, kjer je potreben nižji sloj tesnila.

Opomba: Barve nanesite v skladu z navodili proizvajalca barv. Priporočljiv je test združljivosti. KENT Epoxy Primer, KENT Graphene Primer ali KENT Ultrafill 3 lahko uporabite kot pregradni sloj pred barvanjem (sledite navodilom v tehničnem listu).

Navodila za uporabo

1. Očistite površino s KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner in pustite, da se posuši.
2. Proseal 404 razpršite s pištolo KENT Multigun pri kateri nastavite tlak, da ustreza nanosu (glejte navodila za pištolo).
3. Po potrebi pobarvajte, ko se naredi skorja (po približno 30 minutah v standardnih pogojih).
4. Pobarvajte v 4 urah. V primeru daljše čakalne dobe je potrebno Proseal 404 pred barvanjem rahlo pobrusiti.



Tehnične informacije

| | |
|------------------------------------|--|
| Osnova: | Lepilo na osnovi MS polimera |
| Oblika: | Gladka pasta z nizko viskoznostjo |
| Barva: | Črna, siva |
| Rok uporabe: | 18 mesecev |
| Tarifna številka: | 3214 10 10 |
| VOC: | 0 g/l |
| <hr/> | |
| Mehanizem strjevanja: | Strjevanje z vlago |
| Specifična teža: | 1,4 g/ml |
| Čas oblikovanja kože: | Približno 30 minut (20°C / 50% RH) |
| Odprti čas: | 15 minut (20° C / 50% relativne vlažnosti) |
| Hitrost strjevanja v 24 ur: | 2 mm (20°C / 50% RH) |
| Trdota po Shoru A: | 45 (DIN 53505) |
| Sprememba prostornine: | <4% (DIN 52451) |
| Temperatura nanosa: | +5°C do +35°C |
| Temperaturna odpornost: | -40°C do +100°C |
| Začetni oprijem: | približno 35 Pa |
| Natezna trdnost (100%): | 1,1 MPa (DIN 53504 / ISO 37) |
| Natezna trdnost (pretrg): | 1,5 MPa (DIN 53504 / ISO 37) |
| Raztezek ob pretrganju: | 175 % (DIN 53504 / ISO 37) |
| Strižna napetost: | približno 1,1 Mpa |
| Širjenje: | približno 6 N/mm (DIN 53515 / ISO 34) |
| E-modul (10%): | pribl. 3,3 MPa (DIN 53504 / ISO 37) |



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobena dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si