



Screenfix 30 - Lepilo za vetrobranska stekla

Screenfix 30 je visoko tehnološko razvito lepilo, za montažo vetrobranskega stekla, ki ne vsebuje izocianatov in zagotavlja odhod vozila z dvema zračnima blazinama po 30 minutah.



Lastnosti in prednosti

- Enokomponentno lepilo - enostaven nanos z zračno ali ročno pištolo
- Izdelka ni potrebno predhodno segrevati - bolj fleksibilna uporaba, brez izgubljenega časa zaradi segrevanja
- Brez uporabe prajmerja - brez izgube časa z nanašanjem in aktivacijo prajmerja
- Opravljen preizkus trka vozil FMVSS 212
- 30 minutni reakcijski čas z 2 zračnima blazinama omogoča hitro vrnitev vozila stranki
- Visoka oprijemljivost - brez izgube časa zaradi fiksiranja
- Dobra dielektrična odpornost - primerno za moderna stekla
- Ne vsebuje izocianatov - varno za uporabo, brez tveganja za zdravje

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
88030	Screenfix 30	KSF30	290 ml kartuša z nastavkom
88031	Screenfix 30	KSF30	400 ml folija z nastavkom
88032	Screenfix 30	KSF30	600 ml folija z nastavkom

Uporaba

Lepilo za steklo KENT Screenfix 30, ki je posebej razvito za avtomobilsko in avtobusno industrijo, saj je izdelek idealen za neposredno lepljenje stekla v vozila. KENT Screenfix 30 je primeren za montažo sprednjega, zadnjega in bočnega stekla v vozila. Lepilo KENT Screenfix 30 je zaradi zelo hitrega (30 minutnega) reakcijskega časa idealno za zamenjavo sprednjega vetrobranskega stekla, kjer se mora vozilo hitro vrniti na cesto, to so npr. vozila javnega prometa, kjer lahko izpad stane več 100 evrov na uro. KENT Screenfix 30 je tudi zelo dobro lepilo za splošno uporabo, saj med seboj lepi kovino, steklo, les, večino plastičnih mas, pleksi steklo, gumo, keramiko, beton, opeko in polistiren.

Navodila za uporabo

1. Pri uporabi kratke metode, odrežite staro lepilo približno do višine 4 mm.
2. Uporabite KENT Screenprep ali čistilo Acrysol, da očistite in pripravite keramični sloj vetrobranskega stekla. Počakajte da se čistilo popolnoma posuši.
3. Z uporabo ročne ali zračne pištole nanesite lepilo KENT Screenfix 30 na že obstoječe lepilo v trikotni obliki, približno 9 - 11 mm visoko.
4. Vstavite novo vetrobransko steklo v roku 10 minut.
5. Odstranite odvečno lepilo KENT Screenfix 30 s čisto, suho krpo. Ne uporabljajte topil.
6. Pri nanosu lepila KENT Screenfix 30 direktno na barvano površino ali surovo kovino po dolgi metodi, uporabite prajmer MS Prep, po navodilih. Aplicirajte lepilo na površino v trikotni obliki, približno 17 mm visoko.



Tehnične informacije

Osnova: Lepilo na osnovi MS polimera

Oblika: Gladka pasta

Barva: Črna

Rok uporabe: 18 mesecev – kartuša; 12 mesecev – folija

Tarifna številka: 3214 1010

VOC: 0 g/ml

Specifična teža: 1,5 g/ml

Čas oblikovanja skorje: 15 minut (20°C / 50% RH)

Odpri čas: <5 min (20°C / 50% RH)

Hitrost strjevanja v 24 ur: 3 mm (20°C / 50% RH)

Shore A: 60 (DIN 53505)

Sprememba prostornine: <3% (DIN 52301)

Temperatura nanosa: +5°C do +35°C

Temperaturna odpornost: -40°C do 120°C (največ 180°C za 0,5 ure)

Začetna moč: 1200 Pa (fizikalni reometer MC100)

Natezna trdnost (100%): 2,3 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Natezna trdnost (pretrg): 2,9 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Raztezek ob pretrganju: 250 % (DIN 53504 / ISO 37)

Strižna napetost: 2,4 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

E-modul (10%): 5,5 MPa (DIN 53504/ISO 37)

Širjenje trganja: 16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

Električna volumska upornost: >1011 Ωcm (DIN 53482)



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si