



2K MS Sealer - Dvokomponentna lepilno tesnilna masa

Hitro sušeča, fleksibilna dvokomponentna lepilno tesnilna masa, z odličnim oprijemom na večino površin. Na osnovi MS polimerov.



Lastnosti in prednosti

- Mešalno razmerje 1:1 v dvokomponentni univerzalni kartuši s statično mešalno cevko - enostavna uporaba s standardno ročno pištolo
- Mokro / suho nanašanje - prihrani čas
- Hitro strjevanje - manj kot 4 ure
- Odličen oprijem na različne površine - kovina, steklo, plastika, barva, temeljni premaz, les, beton, mineralne površine
- Zapolni velike reže - do 40 mm
- Fleksibilna po popolnem strjevanju - odporna na vibracije
- Ne vsebuje izocianatov, topil, silikonov - varna za uporabo

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86620	2K MS Sealer Grey	MS2KG	250 ml kartuša z mešalno cevko
85249	6 mešalnih nastavkov	MS2KN	Set nastavkov

Uporaba

Dvokomponentna lepilno tesnilna masa 2K MS Sealer je idealna za lepljenje kovin, kompozitnih materialov, plastike in keramike. Uporablja se lahko povsod, kjer je potrebna visoka natezna moč. Za povezovanje spojev in zapolnitev rež.

Primer uporabe: trajno elastično lepljenje in tesnjenje v avtokleparstvu in avtomehaniki; avtomobili, avtobusi, tovornjaki, reševalna vozila in prirejanje vozil za invalide, pri proizvodnji jaht in ladij, za izdelavo nadstreškov in prometnih znakov.

Opomba: Etch primerjev ne smete nanašati PREKO vrha tega izdelka.

Navodila za uporabo

1. Površino očistite in razmastite s čistilom KENT Acrysol ali KENT Soft Surface.
2. Namestite konico statičnega mešalnika na kartušo, prvih 2 - 3 cm izdelka iztisnite in zavržite, tako zagotovite enakomerno mešanje.
3. Nanesite KENT 2K MS Sealer z ročno, baterijsko ali pnevmatsko pištolo (2,5 bara).
4. Po potrebi zgladite površino s plastično lopatico.
5. Debelina nanešenega izdelka je odvisna od aplikacije.
6. Čas sušenja se giblje med 3 in 4 ure, odvisno od debeline nanosa in temperature okolja.
7. Moč rokovanja je dosežena v 7 - 10 minutah

Opomba: KENT 2K MS Sealer vedno nanesite po celotni površini in jo razporedite, tako da zagotovite 100% pokritost.



Tehnične informacije

Osnova: MS polimer

Oblika: Gladka pasta

Barva: Siva

Rok uporabe: 12 mesecev

Tarifna številka: 3214 1010

VOC: 0 g/l

Mehanizem strjevanja: Strjevanje z vlago

Mešalno razmerje: 1:1

Specifična teža - del A: 1,38 g/ml +/-0,03 g/ml

Specifična teža - del B: 1,31 g/ml +/-0,03 g/ml

Viskoznost: 1.400.000 cps (strižna hitrost 1s⁻¹)

Odprti čas: <10 min (23°C / 50% RH)

Popolno strjevanje: 3 - 4 ure (23°C / 50% RH)

Shore A: 45 (DIN 53505)

Sprememba prostornine: približno 8 %

Temperatura nanosa: +5°C do +40°C

Temperaturna odpornost: -40°C do 90°C (do 120°C 2 uri)

Natezna trdnost (100%): 2,0 MPa (DIN 53504)

Raztezek ob pretrganju: 500 % (DIN 53504)

Strižna napetost: 1,8 MPa (ASTM D1002)

Polnjenje vrzeli: Minimalno 2 mm / maksimalno 4 cm (uporabite podlago od 1 cm razmika)



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si