



Rotabond Fast Tack - Lepilno tesnilna masa

Enokomponentno MS polimerno lepilo z izjemno hitrim začetnim oprijemom in visoko zmogljivostjo lepljenja.



Lastnosti in prednosti

- Izjemno hiter začetni prijem - takoj vzdrži težka bremena
- Zelo dobra začetna trdnost - visok začetni oprijem
- Brez uporabe prajmerja - stroškovno učinkovito
- Enostavno nanašanje z ročno pištolo - ni potrebna draga oprema za aplikacijo
- Brez topil ali izocianatov - popolnoma varna za uporabo
- Lepilo z močno strukturo - brez sesedanja
- Brez ostankov - enostaven nanos in kakovosten zaključek

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86608	Rotabond Fast Tack	RBFT	290 ml kartuša

Uporaba

Rotabond Fast Tack je lepilno tesnilna masa z izjemno hitrim začetnim oprijemom. Ima dober oprijem na temeljno obdelano, barvano in surovo kovino, pocinkano kovino, aluminij, les, beton, keramiko, opeko, kamen, mavec, steklo, steklena vlakna in PVC.

Rotabond Fast Tack se lahko uporablja za pritrditev vseh vodoravnih in navpičnih nosilcev, tako v notranjih prostorih kot na prostem. Primerno za pritrdjevanje plošč, izolacijskih plošč, mavčnih plošč, težkega MDF-ja, znakov, okvirjev, zasteklitev, ogledal, ploščic (velike površine) itd.

Rotabond Fast Tack ne prenaša velikega toplotnega raztezanja ali velikih premikov zlepljenih substratov. V ta namen raje uporabite lepilno tesnilno maso Rotabond Hi Tack.

Navodila za uporabo

1. Površino obdelave očistite s čistilom KENT Soft Surface Cleaner ali Acrysol in pustite, da se čistilo posuši.
2. Nanesite lepilno tesnilno maso Rotabond Fast Tack tako, da lahko zrak vedno kroži ob straneh nanešenega sloja.
3. Sestavite dele v 5 minutah.

Opomba: Etch primerjev ne smete nanašati PREKO tega izdelka.



Tehnične informacije

Osnovni material: MS polimer

Oblika: Gladka pasta

Barva: Bela

Rok uporabe: 14 mesecev

Tarifna številka: 3214 10 10

VOC: 0 g/l

Informacije o nevarnosti: Ni nevarno

Mehanizem strjevanja: Strjevanje z vlago

Gostota: 1,4 g/ml

Čas oblikovanja skorje: 5 min (20°C/50% RH)

Odprti čas: <10 min (20°C / 50% RH)

Hitrost strjevanja v 24 ur: 2 mm (20°C / 50% RH)

Trdota: Shore A 68 (DIN 53505)

Sprememba prostornine: <3% (DIN 52451)

Temperatura nanosa: +5°C do +35°C

Temperaturna odpornost: -40°C do +110°C

Začetna moč: 1250 Pa (fizični reometer MC100)

Natezna trdnost (100 %): 3,3 MPa (DIN 53504/ISO 37)

Raztezek ob pretrganju: 190 % (DIN 53504/ISO 37)

Strižna trdnost: 4,0 MPa (DIN 53283/ASTM D1002)

E-modul (10 %): 8,2 MPa (DIN 53504/ISO 37)

Zapolnitev vrzeli: Minimalno 2 mm / maksimalno 2 cm



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si