



# Rotabond Hi-Tack - Lepilno tesnilna masa

Visokozmogljiva lepilno tesnilna masa, na osnovi MS polimerov, z izjemno visoko končno trdnostjo spoja.



## Lastnosti in prednosti

- Visoka zmogljivost - izjemno visoka končna trdnost
- Brez temeljnega premaza - stroškovno učinkovito
- Trajno fleksibilna - se ne skrčil, razpoka ali popolnoma strdi
- Brez topil ali izocianatov - popolnoma varna za uporabo
- Lepilo z močno strukturo - brez sesedanja

| Koda  | Naziv            | Oznaka | Pakiranje      |
|-------|------------------|--------|----------------|
| 85608 | Rotabond Hi-Tack | RBHT   | 290 ml kartuša |

## Uporaba

Rotabond Hi Tack je fleksibilno večnamensko tesnilo in lepilo. Ima dober oprijem na temeljno obdelano, barvano in surovo kovino, cinkano kovino, aluminij, les in večino plastike.

Za lepljenje kovine, stekla, lesa, večino plastike, steklenih vlaken, gume, keramike, betona, opeke in polistirena.

Rotabond Hi Tack se lahko uporablja za pritrditev vseh vodoravnih in navpičnih nosilcev. Primerno za lepljenje vseh površin (les, beton, kamen, kovina, steklo, mavec itd.). Za pritrdjevanje plošč, izolacijskih plošč, mavčnih plošč, težkega MDF-ja, oznak, okvirjev, zasteklitev, ploščic (velike površine) itd.

Rotabond Hi Tack prenaša visoko toplotno raztezanje in velike premike zlepljenih substratov.

## Navodila za uporabo

1. Površino očistite z KENT Soft Surface Cleaner ali Acrysol in pustite, da se posuši.
2. Nanesite Rotabond Hi Tack.

**Opomba:** Etch primerjev ne smete nanašati PREKO tega izdelka.



## Tehnične informacije

**Osnovni material:** MS polimer

**Oblika:** Gladka pasta

**Barva:** Črna

**Rok uporabe:** 18 mesecev

**Tarifna številka:** 3214 10 10

**VOC:** 0 g/l

**Informacije o nevarnosti:** Ni nevarno

**Mehanizem strjevanja:** Strjevanje z vlago

**Gostota:** 1,4 g/ml

**Čas oblikovanja kože:** 10 min (20°C / 50% RH)

**Odpri čas:** <15 min (20°C / 50% RH)

**Hitrost strjevanja v 24 ur:** 3 mm (20°C / 50% RH)

**Trdota:** Shore A 65 (DIN 53505)

**Sprememba prostornine:** <3% (DIN 52451)

**Temperatura nanosa:** +5°C do +35°C

**Temperaturna odpornost:** -40°C do +120°C

**Začetna trdnost:** 2000 Pa (fizični reometer MC100)

**Natezna trdnost (100 %):** 2,8 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

**Natezna trdnost (pretrg):** 4,0 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

**Raztezek ob pretrganju:** 350 % (DIN 53504 / ISO 37)

**Strižna trdnost:** 2,8 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)

**Razširjanje trganja:** 25 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)

**E-modul (10 %):** 6,2 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

**Zapolnitev vrzeli:** Minimalno 2 mm / maksimalno 2 cm



**Varnostni list na voljo na [www.at-team.si](http://www.at-team.si)**

### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja:** AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

**Tel:** 01 519 33 33, 041 402 169

**[www.at-team.si](http://www.at-team.si) e-mail:** [info@at-team.si](mailto:info@at-team.si)