



Semi-Flexible Epoxy Adhesive - Epoksi lepilo za popravilo plastike

Močno, delno fleksibilno, dvokomponentno epoksi lepilo za popravilo plastike. Lahko se uporablja tudi kot zaključno polnilo.



Lastnosti in prednosti

- Odličen oprijem na večino plastike - vključno s PP/EPDM, ABS, XENOY, TPO, PUR, itd.
- Brez uporabe prajmerja - prihranek časa in stroškov
- Po strjevanju ostane prožno - absorbira udarce in tresljaje
- Vsestransko uporabno - lahko se nanaša v debelih ali tankih slojih brez izgube prožnosti
- Enostavno za brušenje - zagotavlja gladko površino
- Odporno na kemikalije - odporno na industrijska topila
- Odličen oprijem barve - združljivo z večino barvnih sistemov
- Različni načini strjevanja - združljivo tudi z infrardečim sistemom strjevanja
- Stabilna formulacija - brez kemičnih reakcij v peči ali po postopku barvanja
- Alternativa kositrnemu spajkanju brez svinca - odprti ogenj ni potreben

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86448	Semi-Flexible Epoxy Adhesive	SFEA	50 ml 1:1 kartuša + 1 mešalna cevka
86031	Mešalne cevke	-	12 kosov
84005	Pištolica za nanos	-	1 kos

Uporaba

Delno fleksibilno, epoksi lepilo se lahko uporablja za popravilo kovin, GFK, gelcoat-a, itd. Vedno je priporočljiv predhodni preizkus oprijema na površino.

Epoksi lepilo omogoča popravilo globokih prask na plastičnih delih. Uporablja se skupaj z mini spenjačem za popravilo plastike, po utrjevanju plastičnih delov s sponkami.

Epoksi lepilo je tudi odlično zaključno lepilo za zapolnitev globokih do površinskih prask. Semiflex Epoxy Adhesive se lahko uporablja kot nadomestek kositrnih spajk za obnovo kovinskih površin, kot so školjke vozil ali avtomobilske karoserije iz jekla ali aluminija.

Navodila za uporabo

1. Področje popravila pobrusite z brusnim papirjem P120.
2. Očistite s KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner in pustite, da se posuši.
3. Pritrdite mešalno cevko na kartušo in jo vstavite v pištolo za nanos. Druga možnost je, da iztisnete izdelek brez mešalne cevke na lopatico in dobro premešate.
4. Lepilo razporedite po površini popravila.
5. Če je temperatura okolja pod 15°C, na kratko pogrejte s toplotno pištolo ali infrardečim sistemom, da sprožite postopek sušenja.
6. Brušenje je možno po 30 minutah pri 21°C ali po 15 minutah pri uporabi infrardečega sistema 7 minut pri 60°C.
7. Popravljen del se lahko prebarva s standardnimi barvami.



Tehnične informacije

Osnova: Del A: epoksi tesnilna masa / Del B: epoksi trdilec

Oblika: Pasta, odporna na sesedanje

Barva: Siva (mešan del A in B)

Rok uporabe: 24 mesecev - zaprto pri sobni temperaturi

Tarifna številka: 3907 30 00

VOC: 6 g/l

Mehanizem strjevanja: Smola za utrjevanje

Specifična teža: 1,6 g/ml

Odprt / delovni čas: 3 - 5 minut (21°C)

Možnost brušenja: 25 - 35 min (21°C); 15 min (60°C z IR)

Možnost barvanja: 60 minut (21°C)

Čas popolnega sušenja: 60 minut (21°C)

Temperaturna obstojnost: -30°C do +100°C

Temperatura uporabe: +15°C do +35°C

Natezna trdnost pri pretrganju: 13 Mpa

Kemična odpornost: Odlična



Varnostni list na voljo na www.at-team.si

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33, 041 402 169

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si