

TECNOSIL A-100

Univerzalna acetatna tesnilna masa

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification	
	
COD.FICHA:	FT-350001-I
Nº EDICIÓN:	02
Nº REVISIÓN:	02
FECHA VIGOR:	02/13

Opis:

TECNOSIL A-100 je enokomponentna acetatna silikonska tesnilna masa z zaščito proti plesnim, ki se strjuje ob stiku z zračno vlago pri sobni temperaturi. Ta proces omogoča nastanek elastične gume, odporne na ultravijolične žarke in vremenske vplive. Ima odličen oprijem na številne podlage in visoko elastičnost. Je enostavna za nanašanje. Ni je možno prebarvati.

Tehnični podatki:

Sestava:	Silikonski elastomeri
Pakiranje:	Škatla z 24 kartušami, kartuša 280 ml.
Izgled:	Tiksotropna pasta
Barva:	Prozorna, bela, črna, siva, aluminijasta, bronasta, barva bora, hrasta in mahagonija. Posebne barve na zahtevo.

Lastnosti:	Vrednost:	Enota:	Standard:
SVEŽE NANEŠEN PROIZVOD			
Čas formiranja skorje: (23°C in 50% relativna vlažnost)	15 - 35	min	M.I.
Čas sušenja: (23°C in 50% relativna vlažnost)	2 - 4	mm/24h	M.I.
Temperatura nanosa:	Od +5 do +40	°C	---
POSUŠEN PROIZVOD			
Trdota:	17 ± 3	ShA	DIN 53505
Natezna trdnost:	0.8 – 1.2	Mpa.	DIN 53504
Modul elastičnosti pri 100% raztezanju:	0.2 – 0.3	Mpa.	DIN 53504
Raztezek pri pretrgu:	650 ± 150	%	DIN 53504
Temperaturna odpornost:	Od -50 do +150	°C	---

Vir: Laboratorijski testi.

Uporaba:

Tecnosil A-100 je tesnilna masa, primerna za steklenje, vodovodna dela in domača opravila.

Ima dober oprijem na neporoznih površinah, kot so steklo, aluminij in glazirani elementi. Ne nanašajte na beton, kamen, marmor, granit, železo, baker, medenino ali gumo.

V naši ponudbi imamo tesnilne mase, bolj primerne za te površine. **Izvedite preizkus oprijema na neznanih materialih.**

Navodila za uporabo:

Za doseg popolnega oprijema na podlago mora biti površina čista in brez prahu, maščob, olj, vode, nečistoč, rje, ipd. V določenih primerih je poleg mehanske obdelave priporočeno tudi čiščenje z organskimi topili (alkohol ali MEK), dokler niso vse nečistoče popolnoma odstranjene. V nekaterih primerih in pri določenih materialih je potreben tudi nanos primerja.

Ne uporabljajte mil, detergentov ali vode.

Namestite nastavek na kartušo in ga odrežite na želeno širino spoja. Silikonsko maso nanesite z aplikacijsko pištolo, da popolnoma prekrijete celoten spoj in zapolnite vse vrzeli. Poravnajte z gladilko. Globoke spoje je treba pred nanosom silikonske mase zapolniti z zapolnitvenim materialom, da se prepreči oprijem tesnilne mase na dno spoja. Vsako popravilo in čiščenje je treba opraviti pred začetkom sušenja silikonske mase.

Varnost in zdravje:

Izogibajte se stiku z očmi in sluznico ter uporabljajte v dobro prezračenih prostorih. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilico vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Za dodatne informacije zahtevajte varnostni list.

Shranjevanje:

Hranite na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu pri temperaturi med +5 in +35°C, stran od virov toplote in vlage.

Rok uporabe po odprtju: 12 mesecev v originalni, neodprti embalaži.

Čiščenje:

Posušen izdelek: Mehansko odstranjevanje.

Sveže nanešen izdelek: Z organskimi topili.

Opomba:

Tehnične informacije, ki jih podjetje QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L. in AT team d.o.o. zagotavlja ustno ali pisno, temeljijo na našem trenutnem znanju in so podane v dobri veri, vendar brez garancije, kar velja tudi, kadar gre za lastniške pravice tretjih oseb. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so naši izdelki primerni za postopek in namembnost uporabe. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na vrednost blaga, ki ga dobavimo. Nudimo izdelke stalne kakovosti, skladno z našimi splošnimi pogoji prodaje in distribucije.