

TECNOSIL N-76

Visoko učinkovit nevtralni silikon



ŠT. IZVODA	02
ŠT. REVIZIJE	03
DATUM:	07/22

Opis:

TECNOSIL N-76 je enokomponenten nevtralen silikon, ki se strjuje ob stiku z zračno vlogo pri sobni temperaturi. Ta proces omogoča nastanek visoko elastične gume, odporne na UV žarke in vremenske vplive. Odlikuje ga odlična oprijemljivost na številne podlage in visoka fleksibilnost. Enostaven za nanašanje. Ni ga mogoče prebarvati. Brez vonja.

Tehnični podatki:

Sestava:	Silikonski elastomeri
Pakiranje:	Škatla z 24 kartušami, kartuša 300 ml
Izgled:	Tiksotropna pasta
Barva:	Prozorna, bela, siva, bronasta, aluminijasta in črna.

Lastnosti:	Vrednost:	Enota:	Standard:
SVEŽE NANEŠEN PROIZVOD			
Čas formiranja skorje: (23°C in 50% relativna vlažnost)	10-20	min	M.I.
Čas sušenja: (23°C in 50% relativna vlažnost)	1 - 2	mm/24h	M.I.
Temperatura nanosa:	Od +5 do +50	°C	---
POSUŠEN PROIZVOD			
Trdota:	20 ± 2	ShA	DIN 53505
Natezna trdnost:	0.6 – 0.8	Mpa.	DIN 53504
Modul elastičnosti pri 100% raztezanju:	0.35 – 0.40	Mpa.	DIN 53504
Raztezek pri pretrgu:	550 ± 50	%	DIN 53504
Največja prilagoditev gibanju:	25	%	---
Temperaturna odpornost:	Od -50 do +150	°C	---

Vir: Laboratorijski testi.

Uporaba:

Tecnosil N-76 je primeren za tesnjenje pri gradbenih delih z najvišjimi zahtevami, kot so:

- Tesnjenje pohištvenih elementov.
- Tesnjenje vrat in oken.
- Tesnjenje gradbenih dilatacijskih spojev (ekspanzijskih, statičnih).
- Tesnjenje stekel.
- Tesnjenje PVC materialov.

Ima zelo dober oprijem na večino gradbenih materialov, kot so kamen, beton, opeka, les, steklo, eloksan aluminij, lakiran aluminij, PVC itd. Ni združljiv z butilno gumo.

Priporoča se izvedba preizkusa oprijema na vseh materialih, ki niso uporabniku znani.

Certifikat:

Označeno z oznako CE:

EN 15651-1 F
EN 15651-2 G
EN 15651-3 XS1

Skladnost: ISO 11600

Navodila za uporabo:

Za doseg popolnega oprijema na podlago mora biti površina čista in brez prahu, maščob, olj, vode, nečistoč, rje, ipd. V določenih primerih je poleg mehanske obdelave priporočeno tudi čiščenje z organskimi topili (alkohol ali MEK), dokler niso vse nečistoče popolnoma odstranjene. V nekaterih primerih in pri določenih materialih je potreben tudi nanos primerja.

Ne uporabljajte mil, detergentov ali vode.

Namestite nastavek na kartušo in ga odrežite na željeno širino spoja. Silikonsko maso nanesite z aplikacijsko pištolo, da popolnoma prekrijete celoten spoj in poskušate zapolniti vse vrzeli. Poravnajte z gladilko. Globoke spoje je treba pred nanosom silikonske mase zapolniti z zapolnitvenim materialom, da se prepreči oprijem tesnilne mase na dno spoja. Vsako popravilo in čiščenje je treba opraviti pred začetkom sušenja silikonske mase.

TECNOSIL N-76

Visoko učinkovit nevtralni silikon

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

ŠT. IZVODA	02
ŠT. REVIZIJE:	03
DATUM:	07/22

Varnost in zdravje:

Izogibajte se stiku z očmi in sluznico ter uporabljajte silikon v dobro prezračenih prostorih. V primeru stika z očmi takoj izperite z obilico vode in po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Za dodatne informacije zahtevajte varnostni list.

Shranjevanje:

Hranite na hladnem, suhem in dobro prezračenem mestu pri temperaturi med +5 in +35°C, stran od virov toplote in vlage.

Rok uporabe: 14 mesecev v originalni, neodprti embalaži.

Čiščenje :

Posušen izdelek: Mehansko odstranjevanje.

Sveže nanešen izdelek: Z organskimi topili.

Opomba:

Tehnične informacije, ki jih podjetje QS ADHESIVES & SEALANTS, S.L. in AT team d.o.o. zagotavlja ustno ali pisno, temeljijo na našem trenutnem znanju in so podane v dobri veri, vendar brez garancije, kar velja tudi, kadar gre za lastniške pravice tretjih oseb. Uporabnik je dolžan zagotoviti, da so naši izdelki primerni za postopek in namembnost uporabe. V vsakem primeru je naša odgovornost omejena na vrednost blaga, ki ga dobavimo. Nudimo izdelke stalne kakovosti, skladno z našimi splošnimi pogoji prodaje in distribucije.