



Patch 'n' Bond Plastic

Epoksi masa, ki se ročno meša in omogoča hitra in trajna popravila trde in poltrde plastike.



Lastnosti in prednosti

- Pripravljena za mešanje - brez posebnih orodij
- Mehka epoksi masa - idealna za popravila poltrde in trde plastike
- Visoka konsistenca - brez kapljanja ali curljanja
- Hitro strjevanje - funkcionalna moč dosežena v 1 uri
- Vsestranska - primerna za notranjo ali zunanjo uporabo
- Visoka kemična odpornost na večino industrijskih tekočin

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86562	Patch 'n' Bond Plastic	PNBP	125 g kit v obliki palice, v tubi

Uporaba

Masa Patch 'n' Bond Plastic se uporablja za popravila vdolbin, razpok in lukenj na različnih površinah iz plastike, kot so avtomobilskih obloge, oprema, PVC pohištvo, vinilne stranske obloge, plastični žlebovi, itd. Možnost lepljenja je omejena na plastiki, kot sta polipropilen in polietilen. Pred izvedbo popravila naredite 24-urni preizkus oprijema.

Navodila za uporabo

1. Površino najprej pobrusite ter nato očistite s KENT Acrysol ali KENT Soft Surface Cleaner.
2. Na plastiko, ki je zahtevna za lepljenje, kot sta PE in PP, nanesite prajmer KENT Plastic Adhesion Promoter.
3. Odrežite potrebno količino Patch'n'Bond Plastic.
4. Nosite zaščitne rokavice pri mešanju oz. ravnanju z neposušanim izdelkom. Z vlažnimi prsti gnetite 1 do 2 minuti, dokler ne dosežete enakomerne barve. Če se masa težko meša, jo segrejte na sobno temperaturo oz. kakšno stopinjo več.
5. Nanesite na površino, ki jo je treba popraviti v 2 minutah po mešanju. Vstavite v razpoke ali luknje in z orodjem, ki je navlaženo s čisto vodo, odstranite odvečni material.
6. Za gladek končni izgled pred strditvijo podrgnite z vodo ali vlažno krpo. Odstranite odvečni material, preden se masa začne sušiti.
7. Po 60 minutah sušenja je popravljeni del mogoče vrtati, piliti, brusiti in barvati. Opozorilo: to lahko prekine oprijem na plastiki, ki je zahtevna za lepljenje.



Tehnične informacije

Osnova:	Epoksi smola
Oblika:	Kit
Barva:	Pretežno bela
Teža:	125 g
Rok uporabe:	24 mesecev
Tarifna številka:	3214 90 00
VOC:	0 g/l

Mehanizem utrjevanja: Povezava smole in trdilca

Specifična teža:	1.6 g/cm ³
Trdota:	Shore D 65
Krčenje:	< 1%
Tlačna trdnost:	55 N/mm ²
Strižna trdnost:	2.5 N/mm ² on PVC
Čas uporabe:	2 - 5 minut
Ročna trdnost:	15 - 20 minut
Funkcionalna trdnost:	60 minut
Trajna trdnost:	24 ur
Električni upor:	30000 Mega ohms
Dielektrična trdnost:	300 V/mil
Temp. odpornost:	-40°C do +120°C (do 150°C začasna)
Temperatura nanosa:	+10°C do +25°C

Kemična odpornost:

Žveplova kislina 24% (baterijska kislina):	Zelo dobra
Klorovodikova kislina 37%:	Zelo dobra
Ketoni:	Zelo dobra
Dizel:	Zelo dobra
Bencin:	Zelo dobra
Alkohol:	Zelo dobra
Glikoli:	Zelo dobra
Voda:	Zelo dobra
Slana voda:	Zelo dobra
Zavorne tekočine:	Zelo dobra
Motorna olja:	Zelo dobra

Za celoten seznam se obrnite na tehničnega svetovalca pri podjetju KENT Ltd. Informacije, ki so navedene tukaj, so zgolj informativne. Testi so bili narejeni v laboratorijskih pogojih. Lepilni učinek je odvisen od posamezne kemikalije, vrste in priprave površine ter vpliva okolja pri testiranju.



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si