

KENT

Butyl HT

Eno komponentna, plasto-elastična tesnilna masa proizvedena na osnovi butila. Tesnilna masa ne vsebuje aromatičnih topil.



Koda:
84582- Butyl HT - Črna
84580- Butyl HT - Slonokoščena

Lastnosti in prednosti

- * Dober oprijem na večini površin - enostavna za uporabo pri številnih aplikacijah
- * Tesnilna masa formira suho skorjo - ne privlači prahu in umazanije
- * Masa se lahko prebarva - kakovosten rezultat, ki je enakovreden originalnemu izgledu
- * Zelo dobra odpornost na UV žarke in staranje - zagotavlja trajno tesnjenje na zunanjih površinah
- * Brez aromatičnih topil - varna za uporabnika

Uporaba

Tipična uporaba tesnilne mase Butyl HT: tesnjenje utorov, spojev; tesnjenje pri prikolicah, avtobusih, avtomobilih in tovornjakih; tesnjenje povezovalnih spojev v gradbeništvu, kovinskih spojev v prezračevalnih sistemih, motornih vozilih, zabojskih in strojih. Primerna je tudi za tesnjenje med okenskimi okvirji, posteljnimi okvirji, za tesnjenje pločevine okrog dimnika. Tesnilna masa je uporabna pri montaži in zasteklitvi različnih gradbenih elementov.

Navodila za uporabo

1. Površina tesnjenja mora biti čista, suha, brez prahu in maščob.
2. Nanesite tesnilno maso Butyl HT s pomočjo ročne ali pnevmatske pištole KENT. Pnevmatško pištolo nastavite na delovni tlak 3-5 bar.
3. Izdatno napolnite utor oz. nanesite na površino. Pazite na zračne mehurčke. Lahko pride do rahlega skrčenja tesnila zaradi izhlapevanja topila.
4. Butyl HT se lahko zgleda z uporabo lopatice, ki je navlažena z milnico. Čas formiranja skorje - 1 do 2 ur. Končno sušenje traja od 2 do 3 dni, odvisno od debeline nanosa.



Tehnične informacije

| | | | |
|--------------------------|--------------------|------------------------------|---|
| Koda izdelka: | 84582-80 | Osnovni material: | Butilni kavčuk, sintetične smole, mineralna polnila in topila |
| Barva: | Črna, slonokoščena | Mehanizem utrjevanja: | Izhlapovanje topila |
| Oblika: | Pasta | Specifična teža: | 1.5 g/cm ³ |
| Pakiranje: | Kartuša | Odstotek topila: | 16% cca |
| Velikost: | 310 ml | Plamenišče: | < +27°C |
| Tarifna številka: | 2715 00 00 | Temp. odpornost: | - 30°C do +100°C |
| Rok uporabe: | 24 mesecev | Temp. nanosa: | +5°C do +35°C |
| VOC: | 269 g/L | | |
| Varnostni list: | Da | | |



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si