



Deck Caulk

KENT Deck Caulk je enokomponentna, tesnilna masa zasnovana na osnovi MS polimerov. Posebej je izdelana za tesnjenje oz. fugiranje (zalivanje) spojev na oblogah iz tika na jahtah in čolnih, kot tudi za fugiranje tika in ostalih oblog na drugih površinah.

Lastnosti in prednosti

- Ne vsebuje topil in izocianatov - varna za uporabo
- Zelo dobra odpornost na UV-svetlobo in staranje, dolgotrajna odpornost na sladko in slano vodo - visokokakovosten izdelek za uporabo v navtiki
- Nevtralna in brez vonja - varna za uporabo
- Se hitro suši - prihranek časa, povečana produktivnost
- Po sušenju jo je mogoče brusiti - kakovosten končni izdelek

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86285	Deck Caulk črna	DC-S	600 ml folija
86451	Deck Caulk siva	DCG-S	600 ml folija

Uporaba

Tesnilna masa, ki je bila posebej razvita za fugiranje (zalivanje) spojev na oblogah iz tika na jahtah in čolnih. KENT Deck Caulk ima dobre elastične lastnosti in odlično odpornost na UV žarke in vlago.

Navodila za uporabo

1. Pred fugiranjem se prepričajte, da je paluba zaščitena pred direktno sončno svetlobo in dežjem. Temperatura naj bo med 5°C in 35°C, relativna vlaga pa med 40% in 75%.
2. Za čiščenje tikovine uporabite KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner, pred postopkom se prepričajte, da je površina suha.
3. S čopičem nanesite Primer DC na površino v neprekinjeni tanki plasti.
4. Na dno spoja nanesite ločilni trak za prekinitev vezi, da se izognete tridelnemu oprijemu.
5. Odrežite nastavek, da ustreza širini spoja.
6. Da preprečite vstop zraka v spoj, položite vrh nastavka na dno spoja in pištolo držite pod kotom 60° do 80°.
7. Nastavek povlecite s konstantno hitrostjo skozi spoj in nanesite KENT Deck Caulk z okoli 10% do 20% presežka.
8. Takoj po nanosu tesnilne mase KENT Deck Caulk, torej preden pride do formacije kože, je potrebno lepilo z lopatico razporediti v spoj.
9. Vsak presežek nato odstranite, da bi poenostavili postopek brušenja.
10. Če se tesnilne mase takoj po nanosu ne zgladi z lopatico, je priporočljivo, da pred brušenjem presežek posušenega izdelka odrežete z rezilom.
11. Optimalni pogoji za brušenje so običajno doseženi po 7 dneh (odvisno od temperature in relativne vlažnosti). Brušenje naj poteka vzdolžno po oblogah, z brusnim papirjem granulacije P80 – P120.

Priporočljivo je, da uporabljate le tekoče milo, razredčeno z vodo ali morskovo vodo, nato pa vse temeljito sperite. Izogibajte se agresivnim čistilom, sodi, belilom in čiščenju s strojem ali s trdimi ščetkami.



Tehnične informacije

Osnovne informacije:

Oblika:	Gladka pasta
Osnova:	MS polimer
Barva:	Črna / siva
Rok uporabe:	18 mesecev
Tarifna številka:	3214 90 00
VOC:	0

Mehanizem strjevanja:	Sušenje na osnovi vlage	Natezna trdnost (100%):	1.5 – 1.7 MPa (DIN 53504)
Gostota:	1.42 g/ml	Natezna trdnost (pri prelomu):	2.7 - 3 MPa (DIN 53504)
Čas formiranja skorje:	15 min (20°C/50%RH) <	Raztezek pri pretргу:	350 %
Čas odprtja:	15 min (20°C/50%RH)	Strižna napetost:	Ni določeno
Čas sušenja:	24 ur	Odpornost na trganje:	12 N/mm (ASTM D 624-73)
Čas sušenja v 24 urah:	2-3 mm (20°C/50%RH)		
Trdota Shore A:	50-55		
Sprememba volumna:	< 3%		
Temperatura nanosa:	+5°C do +35°C		
Temperaturna odpornost:	-40°C do +100°C		



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si