



MS Steel HS

Lepilno tesnilna masa na osnovi MSP (modificiranega polimera na osnovi silana), ki se posuši in ustvari svetleč jeklen/aluminijast videz.



Koda: MS Steel HS 86066
Oznaka: MSSHS

Lastnosti in prednosti

- Izredno sijoč videz, svetlo srebrenе barve; odlična za uporabo na nerjavečem jeklu in aluminiju. Se odlično barvno ujema
- Ne vsebuje izocianatov in PVC – varno za uporabnika
- Oprijem lepila se lahko poveča z uporabo prajmerja
- Odlična odpornost na UV žarke in staranje
- Ostane prožna tudi ko se posuši – se ne skrči, ne počni in ne strdi
- Nevtralen vonj – uporabniku prijazna
- Pri sušenju ne tvori mehurčkov, končen videz je gladka površina

Uporaba

MS Steel HS je edinstvena lepilno tesnilna masa, ki temelji na tehnologiji MS polimerov. Izdelek zagotavlja visoko raven učinkovitosti, hkrati pa ohranja prednosti varne uporabe.

MS Steel HS lepilno tesnilna masa je idealna za lepljenje različnih fleksibilnih površin.

MS Steel HS se lahko uporablja tudi za tesnjenje spojev z majhno sposobnostjo premikanja. Idealna je za uporabo na nerjavečem jeklu in aluminiju (npr. kuhinje, laboratoriji, oglaševalni panoji, kovinski okvirji itd.).

Ni primerna za uporabo na naravnem in umetnem kamnu.

Navodila za uporabo

Površine, ki jih je potrebno zlepliti, morajo biti trdne, čiste, brez maščob in brez prahu (uporabite čistilo za površine KENT Surface Cleaner ali Acrysol). Površina lepljenja je lahko nekoliko vlažna. Vse površine morajo biti združljive z MS Steel HS v skladu z DIN 52452, razdelek 1; t.j. ne smejo vsebovati niti bitumna niti katrana. V primeru lepljenja plastike je potrebno v vsakem posameznem primeru preizkusiti oprijem in združljivost materialov. Pri uporabi MS Steel HS na premazanih površinah je potrebno preizkusiti združljivost materialov. Na primer, pri nanosu na akrilni premaz, lahko pride do zmanjšanja oprijema. MS Steel HS nima oprijema na poliolefine (npr. PE, PP), poli-halogen-olefine (npr. Teflon™) in podobne plastike.

Tehnične informacije

Koda:	86066	Raztezek pri pretrganju:	400% (DIN53504/ISO37)
Naziv:	MS Steel HS	Strižna trdnost:	cca 1,8 N/mm ² (DIN53283)
Osnovni material:	Modificiran silan polimer	Odpri čas:	cca 40 minut
Oblika:	Gladka, homogena pasta	UV in vremenska odpornost:	Dobra
Barva:	Srebrna	Temperaturna odpornost:	-40°C do + 100°C
Metoda utrjevanja:	Vlaga	Temperatura nanosa:	+ 5°C do + 40°C
Hitrost sušenja :	cca 3 mm / 24 ur	VOC:	0
Specifična teža:	cca 1.1 g/cm ³ (DIN 5245 - PY)	Informacije o nevarnosti:	Ni nevarno
Čas formiranja skorje:	12 minut (23°C/ 50%RH)	Rok uporabe:	12 mesecev
Trdota Shore A:	40 (DIN53505, 4 tedni 23°C/50% RH)	Pakiranje:	290 ml kartuša
Sprememba volumna:	<3%	Tarifna številka:	3214 1010
Natezna trdnost:	cca 2.5 N/mm ² (DIN53504/ISO37)	Registrska številka NSF:	V pridobivanju



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si