



Quick Seal

Visoko kakovostna lepilno tesnilna masa, proizvedena na osnovi MS polimerov (Silyl Modified Polymer). Po sušenju se lahko prebarva.



Lastnosti in prednosti

- Ne vsebuje topil - posušen nanos lahko prebarvate
- Ne vsebuje izocianatov - popolnoma varna za uporabnika in okolje
- Kakovostno tesnilo - se ne sesede
- Popolnoma fleksibilna - se ne bo skrčila, razpokala, strdila
- Enostaven nanos - kakovosten končni rezultat
- Možnost suhe/mokre aplikacije - prihrani čas

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
34501	Quick Seal White	QSW	290 ml kartuša z nastavkom
83405	Quick Seal White	QSW-S	600 ml folija z nastavkom
34502	Quick Seal Grey	QSG	290 ml kartuša z nastavkom
34503	Quick Seal Black	QSB	290 ml kartuša z nastavkom
86395	Quick Seal White	QSW-PP	200 ml kartuša pod pritiskom, z nastavkom

Uporaba

Okolju prijazna lepilno tesnilna masa. Lepilno tesnilna masa KENT Quick Seal ima zelo dobro odpornost na UV žarke in staranje.

Uporablja se lahko na barvani in surovi kovini, pocinkani površini, aluminiju, lesu in večini plastičnih mas brez uporabe prajmerja.

V avtomobilski industriji se lahko uporablja za lepljenje in tesnjenje vratnih oblog, strehe in pokrova motorja, blatnikov, prtljažnika, sprednje in zadnje plošče ter raznih priključkov. Quick Seal se lahko uporablja tudi za pritrjevanje raznih delov.

Lepilno tesnilna masa KENT Quick Seal med seboj poveže površine, kot so: kovina, steklo, les, večina plastičnih mas, pleksi steklo, guma, keramika, beton, opeka in polistiren.

Navodila za uporabo

1. Površino lepljenja očistite z čistilom KENT Acrysol ali Soft Surface Cleaner.
2. Ko se površina posuši, nanesite lepilno tesnilno maso KENT Quick Seal na želeno mesto.
3. Po potrebi prebarvajte, ko se lepilno tesnilna masa začne sušiti
4. Za doseg optimalnih rezultatov, površino prebarvajte v 4 urah.



Tehnične informacije

Osnova:	Lepilno tesnilna masa na osnovi MS polimera
Oblika:	Gladka pasta
Barva:	Različna
Rok uporabe:	18 mesecev – kartuša 12 mesecev – folija / kartuša pod pritiskom
Tarifna številka:	3214 10 10
VOC:	0 g/l

Mehanizem utrjevanja:	Sušenje na osnovi vlage	Začetna trdnost:	300 Pa (Physical rheometer MC100)
Specifična teža:	1.4 g/ml	Natezna trdnost (100%):	1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Čas formiranja skorje:	10 min (20°C / 50%RH)	Natezna trdnost (pri prelomu):	2.6 MPa (DIN 53504 / ISO 37)
Odprti čas:	15 min (20°C / 50%RH)	Raztezek pri pretrgu:	250% (DIN 53504 / ISO 37)
Popolno sušenje:	24 ur	Strižna napetost:	2.5 MPa (DIN 53283 / ASTM D1002)
Hitrost sušenja 24 ur:	3 mm (20°C / 50%RH)	Odpornost na trganje:	16 N/mm (DIN 53515 / ISO 34)
Trdota Shore A:	55 (DIN 53505)		
Sprememba volumna:	<3% (DIN 52451)		
Temp. nanosa:	+5°C do +35°C		
Temp. odpornost :	-40°C do +120°C (Največ 180°C za 0.5 ur)		



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si