



# Ceramic 1200

Visoko temperaturna keramična mast, ki vsebuje delce borovega nitrida za dodatno temperaturno odpornost. Keramična mast Ceramic 1200 je idealna za mazanje matic in vijakov med demontažo. Ima zelo dobro odpornost na vodo in kisline ter zagotavlja zaščito pred rjo/korozijo.



## Lastnosti in prednosti

- Ne vsebuje težkih kovin – varna za uporabo
- Zelo visoka temperaturna odpornost od -40°C do 1200°C - primerna za različne aplikacije
- Namenjena za uporabo na ABS sistemih
- Uporabna pri montaži in demontaži - zmanjša zalogo
- Sive barve – manj vidna na izpostavljenih mestih, kot so npr. kolesne maticе
- Preprečuje oksidacijo - omogoča enostavno demontažo in prihranek časa

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
85235	Ceramic 1200	C1200	400 ml razpršilo

## Uporaba

Keramična mast Ceramic 1200 je zelo primerna za uporabo na mestih, kjer se navadno uporabljajo masti na bakreni osnovi, torej kjer je prisotna visoka temperatura in voda. Keramična mast je primerna za uporabo na zavornih sistemih, na zadnji strani zavornih ploščic in na premičnih robovih zavornih čevljkov. Keramična mast Ceramic 1200 se uporablja preventivno, saj preprečuje, da bi se deli združili zaradi rjavine, zlasti kjer je zaradi servisnih razlogov potrebna redna demontaža.

Mast Ceramic 1200 se uporablja tudi pri odstranjevanju vijakov in drugih področjih, kjer se pojavljajo zelo visoke temperature, kot so npr. izpušni sistemi. Keramična mast Ceramic 1200 je idealna za preprečevanje poškodb ABS senzorjev v njihovih ohišjih.

Keramična mast Ceramic 1200 zmanjšuje učinek kavstičnih kislin in kemikalij ter je odporna na sladko in slano vodo.

## Navodila za uporabo

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Napršite direktno na površino, ki jo želite namazati.



## Tehnične informacije

<b>Osnova:</b>	Keramika
<b>Oblika:</b>	Gladka mast
<b>Barva:</b>	Siva
<b>Rok uporabe:</b>	30 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	3403 19 10
<b>VOC:</b>	487 g/l

---

<b>Specifična teža:</b>	0.690 g/ml
<b>Penetracija IP 50:</b>	260 1/10mm 25°C
<b>Delujoča:</b>	Ni določeno
<b>Nedelujoča:</b>	265 - 295 (osnovna mast)
<b>Stopnja konsistence masti (NLGI):</b>	2
<b>Kapljišče:</b>	> 225°C (DIN / ISO 2176)

<b>Test s štirimi krogli :</b>	2200 N (DIN51350)
<b>Aditivi:</b>	Kalcijev kompleks
<b>Temp. odpornost:</b>	
<b>Konstantna:</b>	-40°C do + 1200°C
<b>Začasna:</b>	Ni določena
<b>Korozivnost na baker:</b>	1 - 100 (osnovna mast DIN 51811)
<b>Dielektrična trdnost:</b>	Ni določeno
<b>Volumenska upornost:</b>	Ni določeno

---

<b>Test izpiranja:</b>	1 - 90 (osnovna mast)
------------------------	-----------------------



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**