



SL85 / SL 500

Hitro delujoča, prodorna mast za mazanje raznih gibljivih delov, ki so izpostavljeni visokemu tlaku, vibracijam in udarcem.



Lastnosti in prednosti

- Posebna formulacija - tanek sloj pri nanosu za dobro penetracijo in debel sloj za dobro zaščito in mazanje
- Se odlično vpija in doseže težko dostopna mesta
- Prozorne barve - nevidna zaščita
- Odporna proti vlagi - ščiti pred korozijo
- Visoka oprijemljivost - ostane na površini
- Visoko kvalitetno mazivo - zmanjša obrabo in trenje

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
83688	SL85	KSL85	85 ml razpršilo
84339	SL500	KSL	500 ml razpršilo

Uporaba

KENT SL85 / SL500 je mazivo, ki temelji na mešanici sintetičnega in mineralnega olja, lepljivih snovi, antioksidacijskih, protikorozijskih aditivov, aditivov proti obrabi ter PTFE.

KENT SL85 / SL500 je mast v razpršilu z odlično penetracijo in zelo visokim oprijemom, ki je namenjena mazanju različnih gibljivih komponent med servisom, kot so: vratni tečajji, vratne ključavnice, pokrovi za gorivo, pokrovi motornega prostora in prtljažnika ter pedala, sedežna vodila, kabli, verige (O / X / Z) in še veliko več.

Mazivo KENT SL85 / SL500 omogoča visoko stopnjo zaščite.

Navodila za uporabo

1. Pred uporabo pločevinko dobro pretresite.
2. Dele, ki jih želite namazati predhodno očistite z razmaščevalcem KENT (npr. Soft Surface Cleaner ali Acrysol) ter čisto, suho krpo.
3. Z kratke razdalje napršite direktno na gibljive dele komponent.
4. Pustite, da izdelek prodre v površino in da topila izhlapijo.
5. Odstranite odvečno mazivo.



Tehnične informacije

Osnova:	Mazivo na osnovi PTFE
Oblika:	Tekočina podobna gelu
Barva:	Rumena - prozorna
Rok uporabe:	30 mesecev
Tarifna številka:	3403 19 19
VOC:	410 g/l

Specifična teža (20 °C):	0.68 g/ml
Test obremenitve Timken OK (ASTM D 2782):	> 50
Penetracija IP 50:	Ni določeno
Delujoča:	Ni določeno
Nedelujoča:	Ni določeno
Konsistenca masti NLGI:	Ni določeno
Kapljišče:	Ni določeno
Test s 4 krogami:	Premer razpoke / 1500rpm / 1 h /200N: 0.30
Test obremenitve s 4 krogami:	EP: 1500 rpm, OK load: 2200 N, obremenitev: 2300
Demulsifikacija:	N 40-40-0
Aditivi:	Aditivi proti obrabi, oksidaciji in koroziji
Temperaturana odpornost:	-35°C do 200 °C
Konstantna:	Ni določeno
Občasna:	Ni določeno
Temperatura nanosa:	10°C do 35 °C
Korozivnost na baker:	3h / 200 °C: 1-b
Korozija ASTM D 665:	Del A: Destilirana voda - ni korozije Del B: Slana voda - ni korozije
Dielektrična trdnost:	Ni določeno
Volumenska upornost:	Ni določeno



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si