



Primer DC

Temeljni premaz za izboljšanje oprijema MS polimer lepil in lepilno tesnilnih mas na poroznih površinah.

Lastnosti in prednosti

- Izboljšša oprijem na poroznih površinah - idealen za les, cement, beton itd.
- Zatesni delce prahu na poroznih površinah - za površino brez prahu

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
86532	Primer DC	KPDC	800 g steklenica

Uporaba

Primer DC se uporablja za predhodno obdelavo mineralnih podlag, kot so opeke, beton in lahki beton ter predhodno obdelavo lesenih podlag, kot so fuge na palubah iz tikovine.

Če se prajmer Primer DC nanaša na površine svetle barve (kot je na primer naravni kamen), lahko pride do obarvanja površine, kljub temu, da je temeljni premaz prozorne barve.

Uporaba prajmerja ni priporočljiva na površinah, ki so podvržene neprestanemu izlivu vode ter PP, PE, teflonu, neoprenu in bitumenskim podlagah.

Navodila za uporabo

1. Pred nanosom prajmerja Primer DC površino pobrustite ali početkajte.
2. Z uporabo Soft Surface Cleaner ali Acrysol zagotovite, da so podlage očiščene, suhe, brez prahu in maščob.
3. V čisto posodo vlijte potrebno količino prajmerja Primer DC, ki jo boste lahko porabili v 30 minutah. Originalno embalažo tesno zaprite. Prajmer v posodi dobro premešajte.
4. V neprekinjenem nanosu z uporabo čiste ščetke nanesite KENT Primer DC na površino. Temperatura nanosa mora biti od 5°C do 30°C. Pustite najmanj 20 minut, da se prajmer posuši.
5. Najboljši rezultati dosežete, če se lepljenje oz. tesnjenje izvede v 6 urah po nanosu prajmerja.



Tehnične informacije

Osnova:	Epoksi
Oblika:	Tekoča
Barva:	Prozorna
Rok uporabe:	6 mesecev
Tarifna številka:	3909 50 90
VOC:	665 g/l

Čas nanosa:	30 minut
Čas sušenja:	20 minut
Čas nanosa lepila:	6 ur
Nanos:	3-5 m ² /l
Temperatura nanosa:	+5°C do +30°C
Specifična teža:	0.94 g/ml



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si