



# Rust Converter

Premaz proti rji Rust Converter, ki ne vsebuje mineralnih kislin, je oblikovan tako, da nevtralizira korozijo na železovi kovini in sestavnih delih, ter deluje kot osnovni premaz pri nadaljnji obdelavi.



**Koda**  
86277

**Oznaka**  
KRC

**Pakiranje**  
500 ml

## Lastnosti in prednosti

- Nestrupena emulzija na vodni osnovi, za obdelavo zarjavelih površin
- Nevtralizira korozijski proces - po sušenju ostane netopen akrilni premaz
- Enostaven nanos s čopičem, valjčkom in celo z razpršilko, saj je zelo tekoč
- Kompatibilen z večino barv
- Potrebna je minimalna priprava površine, lahko se ga nanaša tudi na vlažne površine
- Močan, vodoodporen film, ki ščiti površino pred vremenskimi vplivi

## Uporaba

Povsod, kjer ni potrebna fina obdelava, po uporabi premaza Rust Converter.

Primeri: avtomobilska industrija, prikolice, kmetijski stroji, gospodarska vozila, težki gradbeni stroji, konstrukcije, ograje, vodni rezervoarji, cisterne, vključno z balastom in tovorom, mostovi, okenske police, naftne ploščadi, ladje, pontoni, povsod kjer se uporabljajo kovinski deli in so prisotni oksidanti ali slana atmosfera oziroma povsod tam, kjer morajo biti kovinski deli zaščiteni pred rjo.

## Navodila za uporabo

1. S površine odstranite odvečno rj, olja, maščobe, odpadajočo stare barve. Sol mora biti odstranjena z uporabo primerne detergenta in sveže vode.
2. Nanesite premaz na površino s pomočjo čopiča, valjčka ali razpršilke. Poskrbite, da je vsa površina rje prekrita z premazom. Po potrebi, glede na stanje površine, lahko nanesete tudi do tri sloje, da zagotovite popolno prekritost. Med posameznim nanosom naj bo ena ura presledka.
3. Ko premaz Rust Converter pride v stik z rjo, tekočina začne reagirati tako, da oblikuje modri film, ko se izdelek pretvori v stabilen, železov, organski sloj.
4. Suho na otip po 15-45 minutah. Ne dopustite, da se premaz zmoči med sušenjem. Pustite, da se suši 24 ur pred nanosom barve oz. premaza. Liter tekočine naj bi zadoščal za 10 do 15 kvadratnih metrov pri nanosu debeline 50-100 mikronov. **Pred nanosom premaza proti rji Rust Converter obvezno preverite združljivost s površino.**
5. Po uporabi z vodo očistite ščetko, valjček oz. pršilko.



## Tehnične informacije

<b>Koda:</b>	86277
<b>Rok uporabe:</b>	18 mesecev
<b>Prodajna enota:</b>	Posamezna
<b>Pakiranje:</b>	500 ml plastenka + pršilka
<b>Tarifna številka:</b>	3209 10 00
<b>Temperatura nanosa:</b>	5°C - 35°C
<b>VOC:</b>	36 g/l
<b>Izgled:</b>	Bela tekočina
<b>Temperna odpornost:</b>	- 50°C do + 50°C posušen premaz (brez plamenišča)
<b>Temperatura hrambe:</b>	+10°C do + 35°C (zaščitite pred zmrzovanjem)



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobene dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vse predhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**