



# Quickfill

Visoko kakovosten, eno-komponenten prajmer/polnilec v razpršilu.



**Koda:** 34363 (QFL) - 500 ml razpršilo

## Lastnosti

- Eno-komponenten
- Visoko trdna vsebina
- Izjemno kompakten
- Zelo fleksibilen
- Kompatibilen z večino glavnih avtomobilskih barv
- Dober oprijem na večini površin
- Se hitro suši - 20 minut

## Uporaba

Quickfill je zasnovan tako, da zagotavlja hitro, enostavno in varno alternativo dvo-komponentnim temeljnim polnilom pri manjših popravilih.

Odpravlja potrebo, da se vozilo prestavi v kabino za barvanje, kjer se na majhno površino nanese osnovni premaz. Mešanje minimalnih količin dvo-komponentnih barv ni potrebno, s tem pa tudi ni izgub materiala.

Prav tako zmanjšuje količino porabe topila v delavnici, ker čiščenje barve iz razpršilne pištole ni potrebno. Ker se hitro suši (cca 20 minut), omogoča, da se končno barvanje izvede zelo hitro.

Quickfill ima zelo dober oprijem in fleksibilnost, zaradi česar je idealen tako za popravila na kovinskih površinah, kot tudi plastičnih površinah, kot so odbijači in ogledala.

## Prednosti

- Mešanje ni potrebno
- Hitro zapolni razpoke
- Prihrani pri porabi materiala
- Dobro se veže z plastičnimi in kovinskimi deli
- Brez reklamacij
- Brez reklamacij
- Prihrani čas

## Navodila za uporabo

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite.
2. Poskrbite, da so površine suhe in čiste. Očistite jih z KENT Acrysol (ABS) ali Speedy 500 (ACR).
3. Prajmer/polnilec Quickfill npršite z razdalje 20 do 30 cm. Pršite v tankih slojih, saj bo to omogočilo hitro sušenje med posameznim slojem in v krajšem času povečalo globino nanosa, pri čemer boste prav tako odpravili ujetje topila, ki lahko povzroči razpokanje premaza.
5. Pustite sušiti 20 minut pri sobni temperaturi.
6. Po potrebi pobrusite do gladkega.
7. Lahko se prebarva z večino avtomobilskih barv na osnovi topil.

## Tehnične informacije

<b>Koda:</b>	34363
<b>Naziv:</b>	Quickfill
<b>Rok uporabe:</b>	24 mesecev
<b>Prodajna enota:</b>	Posamezna
<b>Oznaka:</b>	QFL
<b>Tarifna številka:</b>	3208 20 90
<b>Varnostni list:</b>	Da
<b>VOC:</b>	630 g/l
<b>Debelina nanosa:</b>	Tanek 50, debel 100 mikronov
<b>Čas sušenja:</b>	cca 20 minut
<b>Osnova:</b>	Akril
<b>Odstotek trdnih snovi:</b>	17.6%
<b>Temp. nanosa (idealna):</b>	+15°C do +25°C
<b>Temp. nanosa (skrajna):</b>	+10°C do +30°C
<b>Temp. odpodnost suhega premaza:</b>	-40°C do +80°C
<b>Teoretična poraba (300 mikronov):</b>	2.5m <sup>2</sup>
<b>Odpornost na bencin/dizel:</b>	Odljučna



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**