



## Toughcoat 2

Toughcoat 2 je visoko kakovosten, trpežen, kompakten premaz za zaščito pred korozijo in udarci kamenja, ki se lahko prebarva.



Koda: 34481 (Črna)

### Lastnosti in prednosti

- Se hitro suši - hiro opravljeno delo v delavnici
- Odlična odpornost pred udarci kamenja - ščiti pred korozijo
- Uporabna pri številnih aplikacijah - lahko se uporablja na različnih delih; npr. spojlerjih, pragovih, kolesnih obokih, podvozju, itd.
- Tiksotropna - ne kaplja, tudi v primeru nanosa debelih plasti
- Dobre pršilne lastnosti - ne škropi in se ne strjuje pri nanosu
- Možnost različnih zaključkov pri nanosu z pištolo Kent Syphon Gun (GSH) - primerna za uporabo na manjših površinah

### Uporaba

Zaščitna masa Toughcoat 2 je izdelek za sodobno delavnico, ki želi obnoviti originalen premaz in ustvariti protikoruzijsko zaščito.

Zaščitna masa Toughcoat 2 temelji na sintetičnih smolah in gumi. Premaz se hitro suši in je razvit z namenom, da nudi dolgoročno zaščito pred udarci kamenja.

Zaščitna masa Toughcoat 2 je zelo tiksotropna in jo je mogoče aplicirati brez kapljanja. Izdelek je suh na otip v približno 20 minutah. Lahko se prebarva z vsemi običajnimi avtomobilskimi barvnimi sistemi, potem, ko je popolnoma suha.

Zaščitna masa Toughcoat 2 se lahko suši na zraku ali v peči. Po nanosu in sušenju je končen rezultat zaprt, elastičen in strukturni film z odlično zaščito proti rji in udarcem kamenja.

### Navodila za uporabo

1. Pločevinko pred uporabo dobro pretresite. Poskrbite, da je površina suha, čista in na njej ni rje.
2. Napršite zaščitno maso z uporabo pištole Kent Sifon Gun (GSH). Priporočljiva debelina = približno 1 mm. Prilagodite nastavek za doseg zelenega učinka.
3. Pred barvanjem pustite, da se popolnoma posuši (približno 2 uri).
4. Če je potrebno odstranite odvečno maso z čistilom KENT Acrysol. Po uporabi vedno očistite pištolo s topilom.

## Tehnične informacije

<b>Koda:</b>	34481 (Črna)	<b>Viskoznost:</b>	9000 +/- 1500 cps
<b>Naziv:</b>	Toughcoat 2	<b>Trdna snov:</b>	44 - 47% (DIN 53216)
<b>Rok uporabe:</b>	30 mesecev	<b>Specifična teža 25°C:</b>	1.04 +/- 0.02 (DIN 51757)
<b>Prodajna enota:</b>	Posamezna	<b>Možnost prebavanja:</b>	Ko se popolnoma posuši
<b>VOC:</b>	531 g/l	<b>Temperaturna odpornost:</b>	-20°C do +80°C
<b>Oznaka:</b>	TCB2	<b>Temperatura hrambe:</b>	+5°C do +30°C
<b>Etiketa:</b>	14	<b>Test - Slana komora:</b>	400 ur (DIN 50021)
<b>Tarifna številka:</b>	3208 09 15		
<b>Varnostni list:</b>	Da		
<b>Nadomestni proizvod:</b>	-		
<b>VOC oznaka:</b>	2004/42/IIB(e)(840)531		



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**