



Transparent Waxcoat

Zaščitni premaz na osnovi voska, z odličnim protikorozijskim delovanjem. Za apliciranje v vdolbine in na površine, ki potrebujejo zaščito proti rji.



TWB Transparent 1 l: 86160
TWA Transparent razpršilo 500 ml: 86161

Lastnosti

- Odlična odpornost proti koroziji
- Odporen proti poškodbam
- Prodre v težko dostopne predele in jih zaščiti
- Blagega vonja
- Ne kaplja
- Dober prijem

Uporaba

- Deli avtomobilske karoserije, kot so vrata, pokrovi, nosilci, ojačani deli
- Avtobusi
- Počitniške prikolice in avtodomi
- Kovinske površine

Čas sušenja

TWA 1 l pločevinka - 100 mikronska plast bo suha na otip v 105 minutah ter popolnoma suha v 5 urah.

TWA 500 ml razpršilo - 100 mikronska plast bo suha na otip v 105 minutah ter popolnoma suha v 3½ urah.

Prednosti

- Ščiti obdelano površino pred korozijo iz okolja
- Odporen na poškodbe, zagotavlja dolgotrajno zaščito
- Prodre globoko in premaže težko dostopna mesta
- Prijeten za uporabo
- Uporablja se ga lahko brez skrbi
- Primeren za uporabo na celotnem vozilu

Navodila za uporabo

Pločevinko pred uporabo temeljito pretresite. Površine, ki jih je potrebno obdelati, morajo biti čiste, suhe, brez rje in brez maščobe; po potrebi uporabite Acrysol za čiščenje in pripravo površine. Prozoren vosek v pločevinki lahko nanesete z uporabo zračne ali pnevmatske pištole z zračnim tlakom od 3 do 6 bara. Tekočino lahko nanesete tudi z ščetkanjem ali namakanjem.

Prozoren vosek v razpršilu napršite na površino v enakomernih, tankih nanosih, da ustvarite zeleno debelino nanosa.

Opomba: Značilnost premaza je, da ostane mehak in lepljiv na dotik tudi, ko je suh.



Tehnične informacije

Naziv:	Transparent Waxcoat	Tarifna številka:	3824 90 97
Rok uporabe:	24 mesecev	Varnostni list:	Da
Prodajna enota:	Posamezna	VOC: 1 l Pločevinka	499 g/l
Opozorilo (Razpršilo):	Zelo lahko vnetljivo	VOC: Razpršilo	560 g/l
Barva:	Prozorna (mlečna)	Preizkus upogiba (DIN 53152 +70C):	Brez razpok, brez izgube oprijema
Pakiranje:	1 l in 500 ml razpršilo	Preizkus upogiba (DIN 53152 -30C):	Brez razpok, brez izgube oprijema
Etiketa:	11 Razpršilo; 28 Pločevinka	Odpornost suhega materiala:	Voda, pršenje soli, olje, mehke baze in kisline
Temp. hrambe:	10°C do 30°C	Test - Slana komora: (DIN 50021 Ri 0)	
Temp. odpornost:	-25°C do +180°C (suh)	Tekočina >	1000 ur pri 100 mikronski suhi plasti
Viskoznost (1 l tekočina):	DIN 53211	Razpršilo >	720 ur pri 50 mikronski suhi plasti
Posoda	4 mm 20 do 30 sekund		
Gostota (1 l tekočina):	Ca 0.85 Kg/l		
Gostota (Razpršilo):	Ca 0.72 Kg/l		



Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica

Tel: 01 519 33 33

www.at-team.si e-mail: info@at-team.si