



# Exhaust Assembly Paste

Pasta za tesnjenje izpušnih sistemov Exhaust Assembly Paste je proizvedena na osnovi modificiranega silikatnega cementa. Suši se na osnovi vročine in zraka. Uporablja se pri montaži delov izpušnega sistema in zagotavlja njihovo popolno zatesnitev.



Koda: 85736

## Lastnosti in prednosti

- Varna za uporabo - ne vsebuje azbesta
- Širok razpon delovne temperature - od -50° C do 1500° C
- Na voljo v priročni embalaži - brez odpadkov in kontaminacije
- Dober oprijem na kovini, opeki in betonu
- Čas formiranja skorje: 5 minut (20° C / 50% RH) - hitra ponovna sestava komponent
- Lahko se prebarva

## Uporaba

Pasta za tesnjenje izpušnih sistemov KENT Exhaust paste je tesnilno sredstvo, ki je odporno na visoke temperature. Posebej je zasnovana za trajna popravila in zatesnitev spojev, razpok in rež v kaminih, pečicah in dimnikih. Prav tako se jo lahko uporablja za popravilo izpušnih sistemov na vozilih.

## Navodila za uporabo

1. Poskrbite, da je površina čista in da na njej ni ostankov rje, umazanije ali maščobe.
2. Zbrusite površino s srednje grobim brusnim papirjem.
3. Iztisnite potrebno količino paste na obdelovalno površino.
4. Zaženite motor, dokler se ne segreje. Tako se bo pasta posušila in popolnoma zatesnila razpoko.

**Nasvet:** Spoj morate obdelati v roku petih minut po nanosu, saj boste le tako zagotovili dober stik med tesnilno maso in površino. To bo spoju dalo gladek ter originalen izgled. Še neposušeno maso lahko obrišete z vlažno krpo.

## Tehnične informacije

<b>Koda:</b>	85736
<b>Oznaka:</b>	EAP-150
<b>Osnova:</b>	Modificiran silikatni cement
<b>Rok uporabe:</b>	12 mesecev od datuma proizvodnje
<b>Količina:</b>	150 g
<b>Tarifna števila:</b>	3214 10 10
<b>VOC:</b>	0
<b>Vonj:</b>	Blag
<b>Barva:</b>	Bež
<b>Specifična teža:</b>	1.8 g/cm <sup>3</sup>
<b>Čas odprtja:</b>	4-5 min (20 C/50%RH)
<b>Čas formiranja skorje:</b>	5 min (20 C/50%RH)
<b>Čas sušenja:</b>	Delno sušenje (na zraku) 2 uri Popolno sušenje (200°C) 2 uri
<b>Trdota Shore A:</b>	90
<b>Krčenje:</b>	21% cca
<b>Temperaturna odpornost:</b>	-50 °C do 500°C
<b>UV odpornost:</b>	Odlična
<b>Gibanje spoja:</b>	± 3%



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobenega dela te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene v povezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**