



## Sili Gasket 2

Visoko kakovostna RTV tesnilna masa, pakirana v pločevinki pod pritiskom. Omogoča enostavno uporabo in popoln izkoristek materiala.



### Lastnosti in prednosti

- Pločevinka pod pritiskom - popoln izkoristek materiala
- Lahko se nanaša na oljne, mastne površine, nato pa jo je mogoče zlahka odstraniti - prihrani čas in denar
- Ustreza GM 9985443 - izpolnjuje zahteve OEM
- Varna za senzorje - ne poškoduje senzorjev ali katalizatorjev

Koda	Naziv	Oznaka	Pakiranje
34337	Sili Gasket 2	PSG 2P	200 ml pločevinka pod pritiskom
34339	Sili Gasket 2	PSG 2L	200 ml pločevinka pod pritiskom
84179	Sili Gasket 2	PSG 2P100	100 ml pločevinka pod pritiskom

### Uporaba

Tesnilna masa KENT Sili Gasket 2 je bila proizvedena z namenom, da zadovolji kriterije kot RTV tesnilo (silikonsko tesnilo polimerizira pri sobni temperaturi in reagira z zračno vlažnostjo - RTV = vulkanizacija pri sobni temperaturi). To je pomembno za izpolnitev zahtev specifikacije OEM.

Tesnilna masa Sili Gasket 2 je odporna na mnogo vrst lahkih in težkih olj.

Poleg tega se lahko tesnilna masa KENT Sili Gasket 2 uporablja kot nadomestilo ali v kombinaciji z starimi tesnilnimi masami, da zagotovi kvalitetno tesnilo. Zaradi dobrega oprijema na gume, se lahko tesnilna masa KENT Sili Gasket 2 uporablja za popravilo gumijastih delov, kot so različne zaščitne gume. Zaradi visoke temperaturne odpornosti je uporabna na različnih področjih.

Tesnilna masa se lahko uporablja za hidroizolacijo, lepljenje, izolacijo in tesnjenje.

### Navodila za uporabo

1. Poskrbite, da so vse površine suhe in čiste.
2. Popolnoma odstranite olje in maščobe z čistilom in razmastilom KENT Acrysol.
3. Iztisnite tesnilno maso na površino.

Ni priporočljivo za uporabo na površinah, ki so v stalnem kontaktu z bencinom, dizlom, kislinami ali ogljikovodiki. Tesnilna masa KENT Siligasket 2 se lahko nanese na oljne, mastne površine, nato pa jo je mogoče zlahka odstraniti.



## Tehnične informacije

<b>Osnova:</b>	Tesnilo na osnovi silikona
<b>Oblika:</b>	Gladka pasta, ki se ne sesede
<b>Barva:</b>	Črna
<b>Rok uporabe:</b>	18 mesecev
<b>Tarifna številka:</b>	3506 10 00
<b>VOC:</b>	78 g/l

<b>Mehanizem utrjevanja:</b>	Acetoxi silikon	<b>Natezna trdnost :</b>	2.4 MPa
<b>Specifična teža:</b>	1.03 g/ml	<b>Raztezek pri pretrganju:</b>	500% (ISO 8339)
<b>Čas formiranja skorje:</b>	10 - 20 min		
<b>Čas odprtja:</b>	15 min (20°C / 50%RH)		
<b>čas sušenja:</b>	24 ur		
<b>Hitrost sušenja 24 ur:</b>	3 mm (23°C / 50%RH)		
<b>Trdota Shore A:</b>	25 (3 sec. – ISO 868)		
<b>Sprememba volumna:</b>	Brez spremembe		
<b>Temp. nanosa:</b>	+5 °C do 40 °C		
<b>Temp. odpornost:</b>	-55 °C do 260°C (začasna) -55 °C do 204°C (dolgotrajna)		

<b>Dielektrična trdnost:</b>	550 volts/mil.
<b>Dielektrična konstanta:</b>	2.8 pri 60 in 100 Hz in 100kHz
<b>Viskoznost 20°C:</b>	200,000 cPs
<b>Dielektrična konstanta:</b>	60Hz 2.8 100Hz 2.8
<b>Čas začetnega sušenja :</b>	12min (23 °C / 50% R.H.)



### Varnostni list na voljo na zahtevo uporabnika

#### Pravila in pogoji

Nobene delo te publikacije se ne sme reproducirati, prenašati ali shranjevati elektronsko, mehanično ali fotokopirano brez predhodnega dovoljenja podjetja KENT (Amber House, Showground Road, Bridgewater, Somerset, Združeno kraljestvo). Ta tehnični list in njegova vsebina pripadata KENT Ltd. Za njegovo uporabo se ne izda nobena licenca, razen za informativne namene vpovezavi s proizvodi, na katere se nanaša. Nobeno dovoljenje za pravice intelektualne lastnine ni odobreno. Informacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in nadomestijo vsepredhodno izdane tehnične liste. Predložene informacije so verodostojne, vendar podjetje Kent Ltd in zastopnik blagovne znamke Kent v Sloveniji podjetje AT team d.o.o., Muljava 55, Ivančna Gorica, ne prevzemata nobene odgovornosti za njihovo točnost ali popolnost, kakršnokoli napako ali opustitev v njej. Uporabniki tega tehničnega lista morajo sami preveriti informacije in primernost izdelkov za svoj namen ter ne smejo sklepati nobenih predpostavk na podlagi podatkov, ki so vključeni ali izpuščeni. Odgovornost za izgubo ali škodo, ki izhaja iz kakršnegakoli zanašanja na informacije ali njihovo uporabo (vključno z odgovornostjo zaradi malomarnosti), je izključena. Vse pravice pridržane.

**Zastopa in prodaja: AT team d.o.o., Muljava 55, 1295 Ivančna Gorica**

**Tel: 01 519 33 33**

**www.at-team.si e-mail: info@at-team.si**